



GF-22 GRAFIATO FULL



PAKETIMI

25 kg



KOHA E THARJES

24 Ore



KONSUMI

1mm=2 kg/m²
1.5mm=3 kg/m²
2mm=3.6 kg/m²

Përshkrimi

GF-22 GRAFIATO FULL është një suva e sipërme, e gatshme, shtresëhollë, e bazuar në retina akrilike. Ka një strukturë elastike si edhe ka qëndrueshmëri për fasada mbi sistemin e izolimit termik dhe suvasë së poshtme. Ka qëndrueshmëri të lartë ndaj kushteve atmosferike. GF-22 GRAFIATO FULL ofron cilësi përpunimi të jashtzakonshme.

Përgatitja e Sipërfaqeve

Përpara aplikimit, sipërfaqja duhet të pastrohet nga yndyrnat dhe pjesët e palidhura (pjesët e fryra). Rekomandohet më parë lyerja e sipërfaqes me astarin PG-551 PRIMER GRAFIATO.

Aplikimi

Grafiato nuk duhet të aplikohet në sipërfaqe të lagura dhe në kushte egrasie të lartë dhe në temperaturat që janë nën 5°C (41°F). Aplikohet me shpatull dhe hollohet lehtësisht me ujë 2-4%.

Konsumi

Në varësi të ashpërsisë. Për 1mm afërsisht 2kg/m², 1.5mm afërsisht 3kg/m² dhe 2mm afërsisht 3.6kg/m².

Koha e Tharjes

Në kushte të përshtatëshme tharja e pjesëshme ndodh për rreth 24 orë ndërsa tharja e plotë afërsisht mbas 14 ditësh.

Mjetet e Punës

Pas përfundimit të punës, mjetet duhet të lahen me ujë të bollshëm.

Paketimi

25 kg.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pastë
Ngjyra	E Bardhë
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin original të mbyllur, në një vend të thatë.
Densiteti (EN ISO 2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.7-2.0 g/cm ³
Viskoziteti (RVDV -2T, R7)	15000-30000 cp
pH	≥8
Rezistenca ndaj lagështirës	Pas 24 orësh tharje në kushte normale
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Forca e ndërveprimit sipërfaqësor (RVDV -2T, R7)	30000-600000 newton/m ²
% (RVDV -2T, R7)	10-90%
Viskoziteti Kinematik (RVDV -2T, R7)	5000-10000 mm ² /s

KONSUMI

1mm	2kg/m ²
1.5mm	3kg/m ²
2mm	3.6kg/m ²