



MA - 105 MATICONS



PAKETIMI

25 kg



RAPORTI I PERZIERJES

7.125-7.625L / 25kg



KONSUMI

3-5 kg/m²

Përkufizimi i Produktit

MA-105 MATICONS është një ngjitës me bazë çimento, me rrëshqitshmëri të reduktuar, që përdoret për ngjitjen e pllakave prej qeramike dhe mermeri.

Veçoritë

- Ka forcë të lartë ngjitëse.
- I lehtë për t'u krehur me mallë.

Përgatitja e Sipërfaqes

- Sipërfaqja duhet të jetë e pastër nga çdo mbetje që mund të pengojë ngjitjen. Sipërfaqet e çimentos duhen kuruar.
- Përdorni llaç riparues në rast se sipërfaqja e zbatimit është e paniveluar, për të përfutur një sipërfaqe të sheshtë.
- Nëse pjesa e pasme e pllakës ka pluhur, shpëljëni me ujë.

Aplikimi

- 25kg pluhur MA-105 MATICONS duhen zbrazur me ngadalë në 7.125 – 7.625L ujë të pastër dhe duhen përzier derisa të përfutet një masë homogjene, pa kokrriza. Përzjerja rekomandohet të bëhet me një mikser me xhiro të ulët. Nuk duhet shtuar asnjë aditiv që nuk është i shkruar në udhëzimin e përdorimit.
- Llaçi i përgatitur duhet lënë 5-10 minuta për t'u bërë gati. Përzijeni përsëri 1-2 minuta para përdorimit.
- Konsumi është 3-5kg/m².
- Përdoreni llaçin e përgatitur brenda 6 orëve.
- Për ta përfutur një ngjitje sa më të mirë, përhapëni llaçin mbi sipërfaqe me anën e drejtë të mallës dhe pastaj me pjesën e dhëmbëzuar të mallës, e cila duhet zgjedhur në përputhje me përmasat e pllakës.

- Pllakat duhen ngjitur brenda 20 minutave. Vendosni brenda këtij afati, duke ushtruar forcë mbi to. Kushtet jo të përshtatshme klimaterike (temperaturë e lartë, lagështia e ulët, era, etj.) mund ta reduktojnë këtë kohë. Nëse tejkalohet ky afat, gërvishteni llaçin dhe hidheni poshtë.
- Mbushjen e fugave bëjeni pasi të kenë kaluar 24 orë nga shtrimi i pllakave në mur dhe 48 orë në dysHEME.
- DysHEMEja mund të lejohet për përdorim 24 orë pas mbushjes së fugave.
- Hidhni poshtë llaçin që i ka skaduar koha e përdorimit. Lajini mjetet e punës dhe duart me ujë, ndërsa sipërfaqet me një leckë të lagur.
- Pllakat e shtruara me MA-105 MATICONS nuk duhet të kenë kontakt me ujin për të paktën 24 orë.

Jetëgjatësia në Raft

12 muaj në ambient të thatë dhe ambalazh të pahapur.

Magazinimi

Të ruhet në vend të thatë. Thasët të vendosen në stiva e shumta me nga 10 kate.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% RH.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri/E bardhë
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Raporti I përzjerjes	7.125-7.625 litra ujë / 25 kg
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Trashësia e aplikimit	Deri në 10mm
Koha e punueshmërisë	6 Orë
Rrëshqitshmëria (EN 12004-2)	≤0.5mm
Koha e hapjes (EN 12004-2)	Pas 30 minutash ≥ 0.5 N/mm ²
Forca e ngjitjes (EN 12004-2)	
- Fillestare	≥ 0.5 N/mm ²
- Pas ekspozimit ndaj nxehtësisë	≥ 0.5 N/mm ²
- Pas zhytjes në ujë	≥ 0.5 N/mm ²
- Pas cikleve të ngrirjes/shkrirjes	≥ 0.5 N/mm ²
Shkalla e temperaturës	(-40°C) - (+80°C)
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS