



MA - 215 MATIFAST



PAKETIMI

25 kg



RAPORTI I PERZIERJES

6-7L / 25 kg



KONSUMI

3-5 kg/m²

Përshkrimi

MA-215 MATIFAST është një ngjitës pllakash me performancë të lartë, tharje të shpejtë, i modifikuar me polimer, me bazë çimento, pa rrëshqitje vertikale. Ofron forcë të lartë ngjitjeje fillestare dhe përfundimtare dhe rezistencë ndaj lagështirës.

Vetitë

- Ngjitje perfekte.
- Tharje e shpejtë.
- Mund të aplikohet në sipërfaqe vertikale edhe për ngjitjen e pllakave të rënda.
- Mund të aplikohet lehtësisht.

Aplikimi

- Nënshtrësas duhet të jenë të shëndosha, pa vaj, yndyrë dhe mjaftueshëm të thatë. Nënshtrësas me çimento duhet të trajtohen.
- Përdorni llaç riparues në rast të nënshtrësave të pabarabarta për të marrë një sipërfaqe të shëndoshë dhe të sheshtë.
- Fshini pjesën e pasme të pllakave me ujë nëse ka pluhur.
- Hidhni 25 kg MA-215 MATIFAST në 6 – 7L ujë të pastër ngadalë dhe përzieni që të përftohet një pastë homogjene pa gunga. Rekomandohet të përzihet me një mikser me shpejtësi të ulët. Mos shtoni asnjë aditiv që nuk përmendet në udhëzimet për aplikim.
- Lëreni të qëndrojnë për 5 minuta që të maturohet. Pas 1-2 minutash ripërzierje, pasta është gati për aplikim.

- Konsumi është 3-5 kg/m².
- Konsumojeni llaçin e përgatitur brenda 45 minutave.
- Përhapeni llaçin mbi nënshtrësë me një mistri me dhëmbëza, madhësia e prerjes së cilës është e përshtatshme për dimensionin e pllakës. Për të përftuar një ngjitje të mirë, fillimisht aplikoni një shtresë të hollë të llaçit me anën e sheshtë të mistrit, pastaj këputni me anën e dhëmbëzuar të mistrit.
- Koha e hapjes është 10 minuta. Instaloni pllakat brenda kësaj periudhe me presion të fortë. Kushtet e pafavorshme klimatike (temperatura e lartë, lagështia e ulët, era, etj.) mund ta zvogëlojnë këtë kohë në vetëm disa minuta. Nëse kjo periudhë tejkalohet, gërvishteni dhe hidhni llaçin.
- Pastroni mjetet dhe duart me ujë, sipërfaqet me një leckë të lagur.
- Pllakat e instaluara me MA-215 MATIFAST nuk duhet t'i nënshtrohen ujit për të paktën 3-4 orë.
- Temperatura e aplikimit të produktit dhe kushtet e ruajtjes duhet të jenë midis +5°C dhe +35°C.

Jetëgjatësia

12 muaj kur ruhet në paketimin origjinal të mbyllur në vend të thatë.

Magazini

Ruani në mjedis të thatë. Mos vendosni më shumë se 10 thasë njëra mbi tjetrën.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% RH.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri/E bardhë
Magaznimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Raporti I përzjerjes	6-7 litra ujë / 25 kg pluhur
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Trashësia e aplikimit	Deri në 10mm
Koha e punueshmërisë	45 Minuta
Rrëshqitshmëria (EN 12004-2)	≤0.5mm
Koha e hapjes (EN 12004-2)	Pas 30 minutash ≥ 0.5 N/mm ²
Forca e ngjitjes (EN 12004-2)	
- Fillestare	Pas 6 orësh ≥ 0.5 N/mm ²
- Pas ekspozimit ndaj nxehtësisë	≥ 1 N/mm ²
- Pas zhytjes në ujë	≥ 1 N/mm ²
- Pas cikleve të ngrirjes/shkrirjes	≥ 1 N/mm ²
Deformueshmëria (EN 12002)	≥ 2.5mm – S1 E deformueshme
Shkalla e temperaturës	(-40°C) - (+80°C)
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS