



MA - 515 MATIFIRE



PAKETIMI

25 kg



RAPORTI I PERZIERJES

4,75L / 25 kg



KONSUMI

3-5 kg/m²

Përshkrim

MA-515 MATIFIRE është një llaç zjarrdurues i cilësisë së lartë me bazë çimento që përdoret në mjedise me temperaturë të lartë.

Vetitë

- Ngjitje perfekte.
- Mund të aplikohet në sipërfaqe vertikale edhe për ngjitjen e pllakave të rënda.
- Mund të aplikohet lehtësisht.

Aplikimi

- Nënshtrësat duhet të jenë të shëndosha, pa vaj, yndyrë dhe mjaftueshëm të thatë. Nënshtrësat çimento duhet të trajtohen.
- Përdorni llaç riparues në rast të nënshtrësave të pabarabarta për të marrë një sipërfaqe të shëndoshë dhe të sheshtë.
- Fshini pjesën e pasme të pllakave me ujë nëse ka pluhur.
- Hidhni 25 kg MA-515 MATIFIRE në 4,75L ujë ngadalë dhe përzieri për të përfutur një pastë homogjene pa gunga. Rekomandohet të përzieret një mikser me shpejtësi të ulët. Mos shtoni asnjë shtesë që nuk përmendet në udhëzimet për aplikim.
- Lëreni të qëndrojnë për 5-10 minuta për t'u pjekur. Pas 1-2 minutash ripërzierje, pasta është gati për aplikim.

- Konsumi është 3-5 kg/m².
- Konsumojeni llaçin e përgatitur brenda 6 orëve.
- Përhapeni llaçin mbi nënshtrësë me një mistri me dhëmbëza, madhësia e prerjes së cilës është e përshtatshme për dimensionin e pllakës. Për të përfutur një ngjitje të mirë, fillimisht aplikoni një shtresë të hollë të llaçit me anën e sheshtë të mistrit, pastaj këputni me anën e dhëmbëzuar të mistrit.
- Koha e hapur është 30 minuta. Instaloni pllakat brenda kësaj periudhe me presion të fortë. Kushtet e pafavorshme klimatike (temperatura e lartë, lagështia e ulët, era, etj.) mund ta zvogëlojnë këtë kohë në vetëm disa minuta. Nëse kjo periudhë tejkalohet, gërvishteni dhe hidhni llaçin.
- Pastroni mjetet dhe duart me ujë, sipërfaqet me një leckë të lagur.
- Pllakat e instaluar me MA-515 MATIFIRE nuk duhet t'i nënshtrohen ujit për të paktën 24 orë.
- Temperatura e aplikimit të produktit dhe kushtet e ruajtjes duhet të jenë midis +5°C dhe +35°C.

Jetëgjatësia

12 muaj kur ruhet në paketimin origjinal të mbyllur në vend të thatë.

Magazinimi

Ruani në mjedis të thatë. Mos vendosni më shumë se 10 thasë njëra mbi tjetrën.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% RH.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri/E bardhë
Magaznimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Raporti I përzieries	4.75 litra ujë / 25 kg pluhur
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Dendësia e llaçit të thatë	1.55 ± 0.10kg/l
Dendësia e llaçit të njomë	1.80 ± 0.10kg/l
Rezistenca Kompresive (EN 1015-11)	Kategoria M25
Forca përkulëse	> 6 N/mm ²
Forca fillestare e prerjes	0.15 N/mm ²
Dendësia (Llaç i ngurtësuar) (EN 1015-10)	1,700 kg/m ³
Thithja e ujit (EN 1015-18)	0.3kg/m ² min ^{0.5}
Përshkueshmëria nga avujt e ujit (EN 1745)	μ 15/35
Përçueshmëri termike (λ _{10, dry}) (EN 1745)	0.75 W/mK
Koha e punueshmërisë	3 Orë
Shkalla e temperaturës	Deri në +1 200°C
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS