



## MA - 605 MATIPOOL



PAKETIMI

25 kg



RAPORTI I PERZIERJES

5,75 – 6,75 L/ 25 kg



KONSUMI

3-5 kg/m<sup>2</sup>

### Përshkrim

MA-605 MATIPOOL është një ngjitës me bazë çimento me performancë të lartë, fleksibël, rezistent ndaj ujit i klasifikimit S2 me kohë hapje të zgjatur, rrëshqitje të reduktuar dhe kontribuon në hidroizolim të pllakave qeramike dhe gurët.

### Fushat e Aplikimit

- Ngjitje e brendshme dhe e jashtme e dyshemesë dhe mureve të të gjitha llojeve dhe përmasave të ndryshme të pllakave qeramike, gurëve natyral, mermer, granit, porcelan, klinker, cotto mbi llamba çimentoje, çimento dhe betoni.
- Ngjitje e të gjitha llojeve dhe përmasave të pllakave dhe mozaikëve prej xhami në pishina, banja turke, depozita uji, legena dhe çdo vend tjetër me lagështi.
- Ngjitja e pllakave qeramike ose graniti mbi granit ekzistues, qeramike, mermer.
- Ngjitja e pllakave në vendet ku ndodhin ndryshime të papritura të temperaturës si depot e ftohjes dhe instalimet e ngrohjes mbi dysheme.
- Ngjitja e pllakave në vende që i nënshtrohen trafikut të rënduar si qendrat tregtare, spitalet, shkollat.

### Veçoritë

- Ka forcë të lartë ngjitëse.
- Shumë i deformueshëm, rezistent ndaj ndryshimeve të temperaturës.
- I papërshkueshëm nga uji.
- Koha hapje të zgjatur.
- Mund të aplikohet në sipërfaqe vertikale edhe për ngjitjen e pllakave të rënda pa u varur.

### Aplikimi

- Hidhni 25 kg MATIPOOL në 5,75 – 6,75 L ujë të pastër ngadalë dhe përzieni për të marrë një pastë homogjene pa gunga. Rekomandohet të përzihet në një mikser me shpejtësi të ulët. Mos shtoni asnjë aditiv që nuk përmendet në udhëzimet për aplikimin.
- Lëreni të qëndrojë për 5 minuta që të maturohet. Pas 1-2 minutash ripërzierje, pasta është gati për aplikim.
- Konsumi është 3-5 kg/m<sup>2</sup>.
- Konsumojeni Ilaçin e përgatitur brenda 6 orëve.
- Përhapeni Ilaçin mbi nënshtresë me një mistri me dhëmbëza, madhësia e prerjes së cilës është e përshtatshme për dimensionin e pllakës. Për të përfutur një ngjitje të mirë fillimisht aplikoni një shtresë të hollë MATIPOOL me anën e sheshtë të mistrit, më pas ndani me anën e dhëmbëzuar të mistrit. Aplikimi i pllakave të mëdha (më të mëdha se 40x40), në pllaka ekzistuese ose në vende që i nënshtrohen ngricave ose trafikut të rënduar, MATIPOOL duhet të aplikohet edhe në pjesën e pasme të pllakave (metodë e kombinuar).
- Koha e hapjes është 30 minuta. Instaloni pllakat brenda kësaj periudhe me një presion të fortë. Kushtet e pafavorshme klimatike (temperatura e lartë, lagështia e ulët, era, etj.) mund ta zvogëlojnë këtë kohë në vetëm disa minuta. Nëse kjo periudhë tejkalohet, gërvishteni dhe hidhni Ilaçin.

### Jetëgjatësia në Raft

12 muaj në ambient të thatë dhe ambalazh të pahapur.

### Magazini

Të ruhet në vend të thatë. Thasët të vendosen në stiva e shumta me nga 10 kate.

**SKEDA TEKNIKE** (NË +23°C DHE 50% RH.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri/E bardhë
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Raporti I përzjerjes	5.75-6.25 litra ujë / 25 kg pluhur gri 6.25-6.75 litra ujë / 25 kg pluhur I bardhë
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Trashësia e aplikimit	Deri në 10mm
Koha e punueshmërisë	6 Orë
Rrëshqitshmëria (EN 12004-2)	≤0.5mm
Koha e hapjes (EN 12004-2)	Pas 30 minutash ≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Forca e ngjitjes (EN 12004-2)	
- Fillestare	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
- Pas ekspozimit ndaj nxehtësisë	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
- Pas zhytjes në ujë	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
- Pas cikleve të ngrirjes/shkrirjes	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Deformueshmëria (EN 12002)	≥ 5mm – S2 Shumë e deformueshme
Shkalla e temperaturës	(-40°C) - (+80°C)
Reagimi ndaj zjarrit	A2
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS