



MA-705 MATITECH



PAKETIMI

5 kg / 15 kg



KONSUMI

3-5 kg/m²

Përshkrimi

MA-705 MATITECH është një ngjitës pllakash me bazë polimer emulsi me performancë të lartë dhe pa rrëshqitje vertikale për pllaka qeramike dhe gurë.

Fushat e Zbatimit

- Zbatim i thjeshtë dhe i pastër për lidhjen e mureve dhe dyshemesë së brendshme të të gjitha llojeve dhe madhësive të pllakave qeramike edhe në sipërfaqe të deformueshme.
- Lidhja e pllakave në panele gipsi dhe mure të pikturuara.
- Lidhja e brendshme e materialeve izoluese dhe dekorative të tavanit.

Vetitë

- Gati për përdorim.
- Zbatim i përsosur.
- Shumë elastik, rezistent ndaj dridhjeve normale të cilave u nënshtrohen materialet e ndërtimit.
- Koha e hapjes e zgjatur.
- Lejon instalimin e pllakave nga lart poshtë.

Përgatitja e Nënshtrësave

- Nënshtrësat duhet të jenë të shëndosha, pa vaj e yndyrë dhe mjaftueshëm të thata. Nënshtrësat e çimentos duhet të kurohen.
- Llaçi i plasaritur dhe mbetjet e çimentos duhet të pastrohen nga sipërfaqja.
- Sipërfaqet poroze duhet të lagen dhe duhet të lihen të thaten para aplikimit.
- Përdorni MATIART në rast të nënshtrësive të pabarabarta për të marrë një sipërfaqe të sheshtë.
- Fshini anët e pasme të pllakave me ujë nëse janë me pluhur.

Jetëgjatësia në Raft

12 muaj në ambient të thatë dhe ambalazh të pahapur.

Magazinimi

Të ruhet në vend të thatë.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% RH.)

Forma	Pastë
Ngjyra	E bardhë
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Raporti I përzjerjes	(+5°C) - (+35°C)
Trashësia e aplikimit	Deri në 10mm
Rrëshqitshmëria (EN 12004-2)	≤0.5mm
Koha e hapjes (EN 12004-2)	Pas 30 minutash ≥ 0.5 N/mm ²
Forca e ngjitjes (EN 12004-2)	
- Fillestare	≥ 1 N/mm ²
- Pas ekspozimit ndaj nxehtësisë	≥ 1 N/mm ²
- Pas zhytjes në ujë	≥ 0.5 N/mm ²
- Pas cikleve të ngrirjes/shkrirjes	≥ 1 N/mm ²
Deformueshmëria (EN 12002)	≥ 2.5mm – S1 E deformueshme
Shkalla e temperaturës	(-30°C) - (+80°C)
Reagimi ndaj zjarrit	Bs1d0
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS