



MA - 905 MATILIGHT



PAKETIMI

20 kg



RAPORTI I PERZIERJES

6 – 6.5 L/ 20 kg



KONSUMI

1,5-2,5 kg/m²

Përshkrimi

MA-905 MATILIGHT është një ngjitës pllakash me performancë të lartë, fleksibël, me peshë të lehtë, me bazë çimento me aditivë nano teknologjikë.

Fushat e Aplikimit

- Ngjitje e brendshme dhe e jashtme e dyshem-esë dhe mureve të të gjitha llojeve dhe përmasave të pllakave qeramike, guri natyral, mermeri, graniti, qeramika porcelani, klinkeri dhe betoni.
- Ngjitje e të gjitha llojeve dhe përmasave të pllakave dhe mozaikëve prej xhami në pishina, banja turke, rezervuarë uji dhe çdo vend tjetër të lagësht.
- Ngjitja e pllakave qeramike ose graniti mbi granit ekzistues, qeramike, mermer.
- Ngjitja e pllakave në vendet ku ndodhin ndryshime të papritura të temperaturës si depot e ftohjes dhe instalimet e ngrohjes mbi dysheme.
- Lidhja e pllakave në vende që i nënshtrohen trafikut të rënduar si qendrat tregtare, spitalet, shkollat.

Vetitë

- Ngjitje perfekte.
- Shumë elastik, rezistent ndaj ndryshimeve të temperaturës.
- Koha e hapjes e zgjatur.
- Mund të aplikohet në sipërfaqe vertikale edhe për ngjitjen e pllakave të rënda pa u varur.
- Mund të aplikohet lehtësisht.
- Fortësi e lartë ngjitëse.
- Përafërsisht 40% më pak konsum se ngjitësi standard 25 kg.

Aplikimi

- Hidhni 20 kg MA-905 MATILIGHT në 6 – 6.5L ujë të pastër ngadalë dhe përzieni për të marrë një pastë homogjene pa gunga. Rekomandohet të përzihet një mikser me shpejtësi të ulët. Mos shtoni asnjë aditiv që nuk përmendet në udhëzimet për aplikim.
- Lëreni të qëndrojë për 5-10 minuta për t'u maturuar. Pas 1-2 minutash ripërzierje, pasta është gati për aplikim.
- Konsumi është 1,5-2,5 kg/m².
- Konsumojeni llaçin e përgatitur brenda 6 orëve.
- Përhapeni llaçin mbi nënshtresë me një mistri me dhëmbëza, madhësia e prerjes së cilës është e përshtatshme për dimensionin e pllakës. Për të përfutur një ngjitje të mirë, fillimisht aplikoni një shtresë të hollë MA-905 MATILIGHT me anën e sheshtë të mistrit, më pas këputeni me anën e dhëmbëzuar të mistrit. Në aplikime të pllakave të mëdha (më të mëdha se 40x40), në pllaka ekzistuese ose në vende që i nënshtrohen ngricave ose trafikut të rënduar, MA-905 MATILIGHT duhet të aplikohet edhe në pjesën e pasme të pllakave (metodë e kombinuar).
- Koha e hapjes është 30 minuta. Instaloni pllakat brenda kësaj periudhe me një presion të fortë. Kushtet e pafavorshme klimatike (temperatura e lartë, lagështia e ulët, era, etj.) mund ta zvogëlojnë këtë kohë në vetëm disa minuta. Nëse kjo periudhë tejkalohet, gërvishteni dhe hidhni llaçin.

Jetëgjatësia në Raft

12 muaj në ambient të thatë dhe ambalazh të pahapur.

Magazinimi

Të ruhet në vend të thatë. Thasët të vendosen në stiva e shumta me nga 10 kate.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% RH.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri/E bardhë
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Raporti I përzjerjes	6-6.5 litra ujë / 15 kg pluhur
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Trashësia e aplikimit	Deri në 10mm
Koha e punueshmërisë	6 Orë
Rrëshqitshmëria (EN 12004-2)	≤0.5mm
Koha e hapjes (EN 12004-2)	Pas 30 minutash ≥ 0.5 N/mm ²
Forca e ngjitjes (EN 12004-2)	
- Fillestare	≥ 1 N/mm ²
- Pas ekspozimit ndaj nxehtësisë	≥ 1 N/mm ²
- Pas zhytjes në ujë	≥ 1 N/mm ²
- Pas cikleve të ngrirjes/shkrirjes	≥ 1 N/mm ²
Deformueshmëria (EN 12002)	≥ 5mm – S2 Shumë e deformueshme
Shkalla e temperaturës	(-40°C) - (+80°C)
Reagimi ndaj zjarrit	Bs1d0
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS