



MB - 165 FUGAPLUS



PAKETIMI

3 kg

Përshkrimi

MB-165 FUGAPLUS është një pastë për fuga me bazë akrilike, fleksibël, kundër ujit, e gatshme për përdorim për fuga 1 deri në 6 mm.

Fushat e Aplikimit

- Fuga të gjitha llojeve dhe përmasave të qeramikes dhe mozaikëve të qelqit.
- MB-165 FUGAPLUS ofron rezultate të shkëlqyera për aplikime të brendshme horizontale dhe vertikale.
- MB-165 FUGAPLUS është i përshtatshëm për fasada të jashtme dhe nënshtresa fleksibël.

Vetitë

- Më pak e prirur ndaj papastërtisë, e lehtë.
- Thithja e ulët e ujit.
- DropEffect i bën fugat e pllakave të papërshkueshme nga uji.
- Një sipërfaqe përfundimtare e lëmuar.
- Tkurrje e ulët, pra mungesë çarjesh.
- Rezistencë shumë e mirë ndaj gërryerjes.
- E disponueshme në 3 ngjyra të ndryshme.
- Gati për përdorim.
- Lehtë për t'u aplikuar.

Aplikacion

- Ngjitësi duhet të thahet para fugave.
- Përziejini pastën për 2-3 minuta para aplikimit. Mos shtoni asnjë aditiv që nuk është shprehur në procedurën e aplikimit.
- Mbushni fugat plotësisht me MB-165 FUGAPLUS duke përdorur mistrin e duhur të gomës, sigurohuni që fugat të jenë kompaktësuar plotësisht. Hiqni MB-165 FUGAPLUS të tepërt nga sipërfaqja duke e lëvizur diagonalisht nëpër nyje.
- 5 minuta pas aplikimit të MB-165 FUGAPLUS, pastroni sipërfaqen me një sfungjer të lagur duke bërë lëvizje të lehta rrethore në sipërfaqen e pllakës dhe fugave.
- Çdo mbetje e mbetur mund të pastrohet nga sipërfaqja me një leckë të pastër pak të lagur.

Magazinimi

- Duhet të mbahet e thatë dhe e freskët midis +5°C dhe +35°C në kushte pa lagështirë. Shmangni rrezet e diellit direkte.
- Duhet të mbrohet nga uji, ngrica dhe kushtet e pafavorshme të motit.
- Afati i ruajtjes është maksimumi 12 muaj në ruajtjen e lartpërmendur.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Paste
Ngjyra	Gri/E bardhë
Magaznimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
pH	8 ± 0.5
Përmbajtja e lëndëve të ngurta të thata	≥ 85%
Densiteti	1.7 ± 0.1 kg/m ³
Fortesia	50
Shkalla e temperaturës	(-15°C) - (+70°C)