



MP - 809 ACRYPRIME



PAKETIMI

3L / 9L



RAPORTI I PERZIERJES

1 : 3 ujë



KONSUMI

12-15m²/L

Përshkrimi

MP-809 ACRYPRIME është një astar akrilik me bazë "rezine të mikronizuar" për mbulimin e sipërfaqeve para lyerjes. Mund të përdoret për sipërfaqe betoni, suva, pllaka gipsi, etj. Stabilizon nënshtresën dhe ul porozitetin e sipërfaqes, si rrjedhim kursen bojën dhe nuk lejon çarjen ose rënien e bojës. Gjithashtu mbron sipërfaqen nga lagështia duke e izoluar atë. MP-809 ACRYPRIME thahet shpejt dhe krijon bazën perfekte për lyerje.

Aplikimi

Sipërfaqet që do të lyhen duhet të jenë të thata (pa lagështirë) dhe të pastra nga pluhurat, mbetjet e ngurta apo vajrat. Rekomandohet që para aplikimit të kryhen meremetimet e duhura në pjesët e dëmtuara. MP-809 ACRYPRIME hollohet në raportin 1:3 me ujë. Punohet me rrul ose me furçë.

Mbulimi

Mbulon 12-15m²/L në varësi të sipërfaqes.

Koha e Tharjes

Në kushte të përshtatshme tharja sipërfaqësore ndodh për rreth 2-4 orë.

Kujdes

Nuk rekomandohet aplikimi në sipërfaqe me lagështi të lartë dhe në temperatura më të ulta se 5°C dhe më të larta se 25°C. Pas përfundimit të lyerjes pajisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	E lëngshme
Ngjyra	E bardhë
Magazinishi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Koha e tharjes	3-4 Orë