



## MP - 829 GYPSOPRIME



PAKETIMI

3L / 9L



KONSUMI

140-160 g/m<sup>2</sup>

### Përshkrimi

MP-829 GYPSOPRIME është një astar i gatshëm për përdorim me bazë akrilike.

### Vetitë

- Ul porozitetin dhe thithjen.
- Siguron thithje uniforme në sipërfaqe.
- Zgjat kohën e punës për produktet me bazë çimento dhe me bazë gipsi.
- Përmirëson fortësinë dhe qëndrueshmërinë e sipërfaqes dhe ngjitjen e pllakave duke rregulluar pjesët e pluhurosjes në sipërfaqe.
- Parandalon çarjet.
- Parandalon reaksionin kimik midis lagështirës dhe aluminit të sulfatit dhe çimentos në ngjitësin e pllakave, që çon në formimin e kripës me emrin "ettringite", e cila është shkaku i ndarjes së pllakave nga substrati i gipsit.
- Parandalon thithjen e shpejtë të ujit të substratit.
- Pa tretës.
- Gati për përdorim.
- Zbatohet lehtësisht me rul dhe furçë.

### Përgatitja e Sipërfaqes

- Sipërfaqja duhet të jetë e kurrar.
- Sipërfaqja duhet të jetë e pastër, e thatë dhe pa vajra, yndyra, bojëra të mbetura dhe materiale të tjera.
- Sipërfaqet e anhidritit duhet të jenë plotësisht të thata (niveli i lagështisë së mbetur <0,5%) dhe të gërryhen mekanikisht.

### Aplikimi

- MP-829 GYPSOPRIME duhet të tundet pak para përdorimit.
- 2 shtresa duhet të vendosen në sipërfaqe shumë absorbuese si gips, beton dhe mallë.
- Produkti duhet të thahet para aplikimit të mëtejshëm.

### Jetëgjatësia në Raft

12 muaj në ambient të thatë dhe ambalazh të pahapur.

### Magazini

- Paketimi duhet të mbahet i thatë dhe i freskët ndërmjet +5°C dhe +35°C në kushte pa lagështi. Shmangni rrezet e diellit direkte.
- Paketimi duhet të mbrohet nga uji, ngricat dhe kushtet e pafavorshme të motit.
- Mbyllni menjëherë kovat e hapura dhe hidhni kovat e lëna hapur.

## SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	E lëngshme
Ngjyra	Blu
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Densiteti	1.01 g/cm <sup>3</sup>
pH	7-8
Koha e tharjes	80-120 Minuta