



MP - 849 LISOPRIME



PAKETIMI

3L / 9L

Përshkrim

MP-849 LISOPRIME SMOOTH SURFACE PRIMER është një astar me pigment, pa polimer, pa tretës, e përshtatshme për pllaka të reja qeramike mbi pllakat ekzistuese.

Fushat e Zbatimit

-Sipërfaqe të lëmuara dhe të dendura si pllaka, gur ranor, mermer, klinker, kompensatë dhe gjithashtu sipërfaqe thithëse si gips, suva, beton, dru.

Vetitë

- Rrit forcën e ngjitjes së ngjitësve të pllakave në sipërfaqe të lëmuara dhe me shkëlqim duke formuar një sipërfaqe të ashpër.
- Përforcon nënshtresën dhe kështu rrit ngjitjen e ngjitësit të pllakave në sipërfaqet e pa shëndosha.
- Gati për përdorim.
- Zbatohet lehtësisht me rul ose furçë.
- Pa tretës. Nuk mban erë dhe nuk dëmton mjedisin.

Përgatitja e Nënshtresave

- Sipërfaqet duhet të kurohen.
- Sipërfaqja duhet të pastrohet nga pluhuri, papastërtia, vaji dhe veshjet e vjetra me flluska, të cilat mund të parandalojnë ngjitjen e mirë.
- Nënshtresat që nuk janë aq të forta sa të mbajnë vetveten, p.sh. suva të çara, sipërfaqe të dobëta ose mbetjet e myshkut duhet të pastrohen nga sipërfaqja e aplikimit.
- Nëse është e nevojshme, çarjet sipërfaqësore duhet të mbushen dhe nënshtresa duhet të barazohet duke përdorur serinë MATIART.

Aplikimi

- Miksoni MP-849 LISOPRIME SMOOTH SURFACE PRIMER para aplikimit dhe aplikojeni me furçë ose rul.
- Vendosni dy shtresa absorbuese, si gips, suva dhe beton.

Mbrojtja dhe Sugjerimet pas Aplikimit

- Koha e tharjes është 45 - 60 minuta. Mos aplikoni asgjë brenda kësaj periudhe.
- Temperatura e sipërfaqes duhet të jetë min. 5°C dhe nuk duhet të ketë reshje.
- Duart dhe pajisjet e përdorura duhet të lahen mirë.
- Nuk është i përshtatshëm për zonat me lagështirë ose zonat që janë të zhytura gjithmonë.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	E lëngshme
Ngjyra	Blu e lehtë
Magaznimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Densiteti	1.17 g/cm ³
Koha e tharjes	48 Orë