



## MT - 350 THERMOSTYP



PAKETIMI

25 kg



RAPORTI I PERZIERJES

5.5-6.5 L / 25kg



KONSUMI

4-5 kg/m<sup>2</sup>

### Përkufizimi i Produktit

MT-350 THERMOSTYP është një ngjitës i paneleve termoizoluese me bazë çimentoje.

### Veçoritë

- Projektuar posaçërisht për sistemet e izolimit termik dhe ofron forcë të lartë ngjitjeje.
- Zbatohet lehtë me aplikimin e tij superior dhe vetitë e tokëzimit.
- Koha e hapjes e zgjatur.

### Udhëzime për përdorimin e Produktit

- Hidhni 25 kg MT-350 THERMOSTYP në 5.5 – 6L ujë ngadalë dhe përzieri për të marrë një llaç homogjen pa gunga. Lëreni llaçin të qëndrojë për 5-10 minuta për tu maturuar dhe rimiksojeni atë para aplikimit.
- Nëse ka dallime niveli në sipërfaqe, vendosni llaç në të gjitha skajet anësore të bordit, vendoseni në pika dhe në pjesën e mesme dhe shtypeni në mur.
- Nëse sipërfaqja është e barabartë, mund të aplikoni llaç ngjitës me metodën e grumbullimit.
- Kontrolloni nivelin e dërrasave me një matës uji.

### Mbrojtja pas Aplikimit & Sugjerime

- Konsumoni llaçin e përgatitur brenda 3 orësh.
- Hidhni llaçin që ka tejkaluar jetëgjatësinë e tij.
- Rregulloni mekanikisht pas 24 orësh në minimum në varësi të temperaturës së mjedisit dhe vetive të sipërfaqes.
- MT-350 THERMOSTYP duhet të përdoret brenda afatit. Produktet që kanë përfunduar afatet e tyre të përdorimit nuk duhet të përdoren gjatë aplikimit.

### Afati i Ruajtjes

12 muaj kur ruhet në paketimin origjinal të mbyllur në vend të thatë.

### Magazininimi

Ruhet në mjedis të thatë. Mos grumbulloni më shumë se 10 thasë njëra mbi tjetrën.

## SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

|                                                                       |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Forma                                                                 | Pluhur                                                                     |
| Ngjyra                                                                | Gri/E bardhë                                                               |
| Magazini                                                              | 12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë |
| Raporti i përzjerjes                                                  | 5.5-6 litra ujë / 25 kg                                                    |
| Temperatura e aplikimit                                               | (+5°C) - (+35°C)                                                           |
| Koha e punueshmërisë                                                  | 3 Orë                                                                      |
| Ngjitja në pllakën termoizoluese                                      | Min. 0.10 N/mm <sup>2</sup>                                                |
| Thithja e ujit                                                        | 30 dk. max. 5 gr / 240 dk. max. 10 gr                                      |
| Forca përkulëse (EN 1015-11)                                          | Min. 2 N/mm <sup>2</sup>                                                   |
| Rezistenca Kompresive (EN 1015-11)                                    | Min. 10 N/mm <sup>2</sup>                                                  |
| Fortësia ngjitëse e llaçeve të ngurtësuara dhe suvatimit (EN 1015-12) | Min. 0.7 N/mm <sup>2</sup>                                                 |
| Shkalla e temperaturës                                                | (-30°C) - (+80°C)                                                          |
| Reagimi ndaj zjarrit                                                  | A1                                                                         |
| Substanca të rrezikshme                                               | Shiko SDS                                                                  |