



PG-511 PRIMER GRAFIATO



PAKETIMI

5 kg/20 kg



KOHA E THARJES

24 Ore



KONSUMI

0.2-0.25 kg/m²

Përshkrimi i Produktit

PG-551 është një primer i pigmentuar në të bardhë që shërben për lyerjen paraprake të sipërfaqes për të vijuar më pas me aplikimin e GF-22 ose GS-11. Mund të përdoret edhe si primer për suva të llojeve të tjera. Prodohet nga rezina akrilike dhe ka në përbërje mbushës minerale.

Përdorimi

Primer PG-551 njëtrajtëson aftësinë thithëse të sipërfaqes. Ka penetrim të lartë në sipërfaqe dhe qëndrueshmëri. Mbas aplikimit të PG-551 pakësohet depërtimi i ujit në sipërfaqe në mënyrë të dukëshme.

Aplikimi

Nuk rekomandohet aplikimi në sipërfaqe me lagështirë ose në temperatura nën 5°C (41°F). Është i gatshëm për përdorim dhe mund të hollohet fare pak me ujë. Aplikohet me rrul ose me shpatull.

Konsumi

Në varësi të sipërfaqes dhe shtresës së aplikimit 0.2-0.25kg/m².

Mjetet e Punës

Pas përfundimit të punës, mjetet duhet të lahen me ujë të bollshëm.

Paketimi

5kg dhe 20kg.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pastë
Ngjyra	E Bardhë
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë.
Densiteti (EN ISO 2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.65-1.75 g/cm ³
Viskoziteti (RVDV -2T, R7)	5500-6500 cp
pH	≥8
Rezistenca ndaj lagështirës	Pas 24 orësh tharje në kushte normale
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Forca e ndërveprimit sipërfaqësor (RVDV -2T, R7)	10000-15000 newton/m ²
% (RVDV -2T, R7)	10-70%
Viskoziteti Kinematik (RVDV -2T, R7)	2000-5000 mm ² /s