



MA - 95 MATICERAM



PAKETIMI

25 kg



RAPORTI I PERZIERJES

6-6.5L / 25kg



KONSUMI

3-5 kg/m²

Përshkrimi

MA-95 MATICERAM është një ngjitës pllakash me bazë çimento për ngjitjen e pllakave qeramike.

Vetitë

- Fortësi e lartë ngjitëse.
- Lehtësisht e aplikueshme.

Përgatitja e Sipërfaqes

- Nënshtrësas duhet të jenë të pastra nga çdo ndotje që mund të parandalojë ngjitjen e duhur. Nënshtrësas me bazë çimento duhet të trajtohen.
- Përdorni MATIART në rast të nënshtrësave të pabarabarta, për të marrë një sipërfaqe të sheshtë.
- Nëse ka pluhur, fshijeni pjesën e pasme të pllakave me ujë.

Aplikimi

- Hidhni 25 kg pluhur MA-95 MATICERAM në 7,125 – 7,625 L ujë ngadalë dhe përzieni për të marrë një pastë homogjene, pa kokrriza. Rekomandohet të përzihet me një mikser me shpejtësi të ulët. Mos shtoni aditivë që nuk udhëzohet në aplikim.
- Lëreni llaçin të qëndrojë për 5-10 minuta që të maturhohet. Përzieni përsëri 1-2 minuta para aplikimit.
- Konsumi është 3-5 kg/m².
- Konsumojeni llaçin e përgatitur brenda 6 orëve.
- Për të përfutur një ngjitje të mirë, shpërndajeni llaçin në nënshtrësë me anën e sheshtë të mistrit dhe me një prerje me anën e dhëmbëzuar. Madhësitë e prerjeve duhet të jenë të përshtatshme me dimensionet e pllakave.

- Koha e hapjes është 20 minuta. Vendosni pllakat në llaçin e prerë brenda kësaj periudhe me një presion të fortë. Kushtet e pafavorshme klimatike (temperatura e lartë, lagështia e ulët, era, etj.) mund ta zvogëlojnë këtë kohë. Nëse kjo periudhë tejkalohet, gërvishiteni dhe hidhni llaçin.
- Për muret prisni 24 orë, për dysheme prisni 48 orë për të lejuar ngurtësimin e llaçit ngjitës përpara se të stukoni.
- Hidhni llaçin nëse ka kaluar koha. Pastroni mjetet dhe duart me ujë, sipërfaqet me një leckë të lagur.
- Pllakat e instaluar me MA-95 MATICERAM nuk duhet t'i nënshtrohen ujit për të paktën 24 orë.

Jetëgjatësia

12 muaj kur ruhet në paketimin origjinal të mbyllur në mjedis të thatë.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% RH.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri/E bardhë
Magazini	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Raporti I përzjerjes	6-6.5 litra ujë / 25 kg
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Trashësia e aplikimit	Deri në 10mm
Koha e punueshmërisë	6 Orë
Rrëshqitshmëria (EN 12004-2)	≤0.5mm
Koha e hapjes (EN 12004-2)	Pas 30 minutash ≥ 0.5 N/mm ²
Forca e ngjitjes (EN 12004-2)	
- Fillestare	≥ 0.5 N/mm ²
- Pas ekspozimit ndaj nxehtësisë	≥ 0.5 N/mm ²
- Pas zhytjes në ujë	≥ 0.5 N/mm ²
- Pas cikleve të ngrirjes/shkrirjes	≥ 0.5 N/mm ²
Shkalla e temperaturës	(-40°C) - (+80°C)
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS