



GF-22 GRAFIATO FULL



PAKETIMI

25 kg



KOHA E THARJES

24 Ore



KONSUMI

1mm=2 kg/m²
1.5mm=3 kg/m²
2mm=3.6 kg/m²

Përshkrim

GF-22 GRAFIATO është një veshje dekorative me bazë akrilike gatshme për përdorim. Ka një strukturë elastike si edhe ka qëndrueshmëri për fasada mbi sistemin e izolimit termik dhe suvasë së poshtme. Ka qëndrueshmëri të lartë ndaj kushteve atmosferike. GF-22 GRAFIATO ofron cilësi punimi të jashtzakonshme.

Vetitë

-Mbulon çarjet në sipërfaqe dhe reziston ndaj lëvizjeve të ndërtesës dhe ruan elasticitetin e saj në temperatura të ulëta.
-Uji largues; siguron që shiu të rrëshqasë pa e lagur murin.

Fushat e Aplikimit

-Në sipërfaqe të jashtme minerale si beton, llaç, panel çimentoje etj, në sipërfaqe të lyera më parë si dhe në sipërfaqe të brendshme për qëllime dekorimi.

Konsumi

Në varësi të ashpërsisë. Për 1mm afërsisht 2kg/m², 1.5mm afërsisht 3kg/m² dhe 2mm afërsisht 3.6kg/m².

Koha e Tharjes

Në kushte të përshtatëshme tharja e pjesëshme ndodh për rreth 24 orë ndërsa tharja e plotë afërsisht mbas 14 ditësh.

Mjetet e Punës

Pas përfundimit të punës, mjetet duhet të lahen me ujë të bollshëm.

Paketimi

25 kg.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pastë
Ngjyra	E Bardhë
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin original të mbyllur, në një vend të thatë.
Densiteti (EN ISO 2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.7-2.0 g/cm ³
Viskoziteti (RVDV -2T, R7)	15000-30000 cp
pH	≥8
Rezistenca ndaj lagështirës	Pas 24 orësh tharje në kushte normale
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Forca e ndërveprimit sipërfaqësor (RVDV -2T, R7)	30000-600000 newton/m ²
% (RVDV -2T, R7)	10-90%
Viskoziteti Kinematik (RVDV -2T, R7)	5000-10000 mm ² /s

KONSUMI

1mm	2kg/m ²
1.5mm	3kg/m ²
2mm	3.6kg/m ²