



MA - 305 MATILAST



PAKETIMI

25 kg



RAPORTI I PERZIERJES

7.75-8.25 L / 25kg



KONSUMI

3-5 kg/m²

Përshkrimi

MA-305 MATILAST është një kollë me performancë të lartë, me kohë të zgjatur ngjitjeje dhe pa rrëshqitshmëri vertikale.

Vetitë

- Zbatim i përkryer.
- Mund të aplikohet në sipërfaqe vertikale edhe për lidhjen e pllakave të rënda, pa u varur.
- Lehtësisht e punueshme me mistri.

Përgatitja e sipërfaqes

- Sipërfaqja e zbatimit duhet të jetë kompakte dhe e pastër nga vaji, graso dhe mjaftueshëm e thatë. Sipërfaqet e çimentos duhen kuruar.
- Llaçi i plasarit dhe mbetjet e çimentos duhet të pastrohen nga sipërfaqja.
- Sipërfaqet poroze duhet të lagen dhe duhet të lihen të thahen para aplikimit.
- Në rast se sipërfaqja e zbatimit nuk është e niveluar, përdorni MATIART për të patur një sipërfaqe kompakte dhe të sheshtë. Sipërfaqja duhet të përgatitet me MP-809 ACRYPRIME në varësi të thithjes së substratit para aplikimit.
- Sipërfaqet e ekspozuara të betonit duhet të plotësohen me MP-819 BETOPRIME në mënyrë që të rritet rezistenca e ngjitjes së ngjitësit të pllakave.
- Fshini anën e pasme të pllakave me ujë, në rast se kanë pluhur.

Aplikimi

- Hidhni me ngadalë 25 kg MA-305 MATILAST në 7.75 – 8.25L ujë të pastër dhe përziejeni për të përftuar një masë homogjene dhe pa kokrriza. Për përzierjen rekomandohet një mikser me shpëjtësi të ulët. Mos shtoni asnjë substancë tjetër që nuk përmendet nëudhëzime.
- Lejojeni të qëndrojë 5-10 minuta për tu maturuar. Pas 1-2 minuta ripërzierje, masa është gati për tu përdorur.
- Konsumimi është 3-5 kg/m².
- Konsumoni llaçin e përgatitur brenda 4 orëve.
- Shpërndajeni llaçin në sipërfaqen e zbatimit me një mistri me dhëmbëza, masa e të cilave është e përshtatshme me përmasat e pllakës. Për të patur një ngjitje të mirë, fillimisht aplikoni një shtresë të hollë MA-305 MATILAST me anën e sheshtë të mistrisë, dhe më pas me anën me dhëmbëza të saj.
- Në vendosjen e pllakave të mëdha (më të mëdha se 40x40), mbi pllakat ekzistuese ose që preken nga ngricat apo trafiku i rënduar, MA-305 MATILAST gjithashtu duhet përdorur në pjesën e pasme të pllakave. (Metoda e Kombinuar).
- Koha e ngjitjes është 30 minuta. Vendosini pllakat brenda këtij afati duke ushtruar trysni. Kushtet jo të favorshme klimaterike (temperaturë e lartë, lagështia e ulët, era, etj) mund të reduktojnë kohën në vëtëm pak minuta. Nëse ky afat kalohet, gërvishteni dhe hidhni llaçin.

Mbrojtje & Sugjerime pas Aplikimit

- Lani mjetet e punës dhe duart me ujë, ndërsa sipërfaqet me një leckë të lagur.
- Hidheni llaçin, koha e punueshmërisë së të cilit ka skaduar.
- Pllakat e vendosura me MA-305 MATILAST nuk duhet të preken nga uji për të paktën 24 orë, dhe duhet të mbrohen nga ngricat dhe rrezatimet e forta të diellit për 5-7 ditë mbas vendosjes.
- Koha e nevojshme për tharjen e llaçit ne mure është 8 orë dhe në dysHEME është 24 orë.
- Dyshemetë mund të përdoren 24 orë mbas vendosjes së pllakave.
- Sipërfaqja duhet të mbrohet nga rrymat e ajrit gjatë dhe pas aplikimit.
- Nuk duhet të aplikohet në kohë më shi, dhe sipërfaqja ku është aplikuar vendosja e llaçit duhet të mbrohet nga shiu për 24 orë.
- Llaçi nuk duhet ekspozuar në rrezatimet direkte të diellit dhe përzjerja duhet të bëhet me ujë të ngrohtë.
- Temperatura e aplikimit duhet të jetë midis +5°C dhe +35°C.
- Përmban çimento, irrituese për sytë, sistemin e frymëmarrjes dhe lëkurën. Për informacione të mëtejshme, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë.
- Vlerat e konsumit në tabelë i referohen një shume mesatare të konsumit. Mund të ndryshojë në varësi të kushteve dhe sipërfaqes së aplikimit.

Magazinimi

- Paketimet duhet të mbahen në vende të thata dhe të freskëta në temperature midis +5°C dhe +35°C dhe në kushte pa lagështirë. Shmangni rrezet direkte të diellit.
- Paketimet duhet të mbrohen nga uji, ngricat dhe kushtet e pafavorshme të motit.
- Mos vendosni me shumë se 10 thasë mbi njëri-tjetrin.
- Jetëgjatësia është maksimumi 12 muaj nëse rruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% RH.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri/E bardhë
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Raporti I përzjerjes	7.25-7.75 litra ujë / 25 kg pluhur gri 7.75-8.25 litra ujë / 25 kg pluhur I bardhë
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Trashësia e aplikimit	Deri në 10mm
Koha e punueshmërisë	4 Orë
Rrëshqitshmëria (EN 12004-2)	≤0.5mm
Koha e hapjes (EN 12004-2)	Pas 30 minutash ≥ 0.5 N/mm ²
Forca e ngjitjes (EN 12004-2)	
- Fillestare	≥ 1 N/mm ²
- Pas ekspozimit ndaj nxehtësisë	≥ 1 N/mm ²
- Pas zhytjes në ujë	≥ 1 N/mm ²
- Pas cikleve të ngrirjes/shkrirjes	≥ 1 N/mm ²
Shkalla e temperaturës	(-40°C) - (+80°C)
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS