



MB - 165 FUGAPLUS



PAKETIMI

2 kg

Përshkrimi

MB-165 FUGAPLUS është një material fleksibël, rezistent ndaj ujit me dy komponentë për fuga 1 deri në 6 mm.

Fushat e Aplikimit

- Fuga të gjitha llojeve dhe përmasave të qeramikes dhe mozaikëve të qelqit.
- MB-165 FUGAPLUS ofron rezultate të shkëlqyera për aplikime të brendshme horizontale dhe vertikale.
- MB-165 FUGAPLUS është i përshtatshëm për fasada të jashtme dhe nënshtresa fleksibël.

Aplikimi

- Ngjitësi duhet të thahet para fugave.
- Përzieni 200 gr komponent B me 300-500 ml ujë të pastër, më pas shtoni komponentin A në formë pluhuri dhe përzieni derisa të krijoni një pastë homogjene, pa granulate. Më pas lëreni përzierjen të qetësohet për 5 minuta dhe miksojeni edhe një minutë përpara aplikimit. Mos shtoni asnjë aditiv që nuk është shprehur në procedurën e aplikimit.
- Mbushni fugat plotësisht me MB-165 FUGAPLUS duke përdorur mistrin e duhur të gomës, sigurohuni që fugat të jenë kompaktësuar plotësisht. Hiqni MB-165 FUGAPLUS të tepërt nga sipërfaqja duke e lëvizur diagonalisht nëpër nyje.
- 5 minuta pas aplikimit të MB-165 FUGAPLUS, pastroni sipërfaqen me një sfunjër të lagur duke bërë lëvizje të lehta rrethore në sipërfaqen e pllakës dhe fugave.
- Çdo mbetje e mbetur mund të pastrohet nga sipërfaqja me një leckë të pastër pak të lagur.

Magaznimi

- Duhet të mbahet e thatë dhe e freskët në mes +5°C dhe +35°C në kushte pa lagështirë. Shmangni rrezet e diellit direkte.
- Duhet të mbrohet nga uji, ngrica dhe kushtet e pafavorshme të motit.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pluhur + Leng
Ngjyra	25 ngjyra
Magaznimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
pH	8 ± 0.5
Përmbajtja e lëndëve të ngurta të thata	≥ 85%
Densiteti	1.7 ± 0.1 kg/m ³
Fortesia	50
Shkalla e temperaturës	(-15°C) - (+70°C)