



## MI-600 IZOBLOCK



PAKETIMI

5 kg / 15 kg



RAPORTI I PERZIERJES

1:1



KONSUMI

3-5 m<sup>2</sup>/L

### Përshkrimi

MI-600 IZOBLOCK është një hidroizolues i shkëlqyer elastik kundra lagështirës.

### Fusha e Aplikimit

MI-600 IZOBLOCK është ideal për hidroizolim të sipërfaqeve, si ballkone, banjo, etj, para vendosjes së pllakave qeramike. Është i përshtatshëm për të gjitha sipërfaqet e dyshemesë ose të murit të ndërtuara me beton, pllaka gipsi etj. Ky produkt nuk mund të aplikohet në sipërfaqe ku ka presion uji.

### Përdorimi

MI-600 IZOBLOCK aplikohet me furçë ose rrul me dy shtresa pasi shtresa e MP-809 ACRYPRIME të jetë tharë plotësisht. Shtresa e dytë duhet të aplikohet pasi shtresa e parë të jetë tharë. Membrana hidroizoluese e MI-600 IZOBLOCK duhet të përforcohet në këndet e dyshemesë dhe në hapësirat e fugave duke përdorur një rretë me fije qelqi e tipit 65 g/m<sup>2</sup>.

### Koha e Tharjes

Mbas një jave nga aplikimi sipërfaqja mund të shkelet por kujdes nga takat dhe nga objektet të cilat në përgjithësi mund të krijojnë vrima mbi sipërfaqen.

### Mbulimi

Konsumi për përdorim në tarracë është 3m<sup>2</sup>/L, ndërsa në mur 5m<sup>2</sup>/L.

**SKEDA TEKNIKE** (NË +23°C DHE 50% RH.)

Forma	Lëng
Ngjyra	E bardhë / Gri
Magazinimi	24 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë.
Konsumi	3-5 m <sup>2</sup> /L
Temperatura e Aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Trashësia maksimale për dy shtresa	0.75- 1 mm
Rezistenca në tërheqje (EN 1542)	≥0.8 N/mm <sup>2</sup>
Forca e ngjitjes në tërheqje pas pjekjes nga nxehtësia (EN 1062-11/EN 1542)	≥0.8 N/mm <sup>2</sup>
Absorbimi kapilar i ujit (EN ISO 1063-3)	<0.1kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup>
Plasuritja (EN 1062-7)(21 °C)	≥2.5mm (A5)/ ≥1.5mm (A4)
Reagimi ndaj zjarrit	Cs1d0
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS