



MR - 810 MATIART 10



PAKETIMI

25 kg



RAPORTI I PERZIERJES

4-5 litra uje



KONSUMI

1.4 kg/m²

Përkufizimi i Produktit

MR-810 MATIART 10 është një llaç me bazë çimentoje, i përforcuar me polimer i cili shërben për riparim.

Veçoritë

- Forca e lartë ngjitëse.
- Sipërfaqe e lëmuar dhe e fortë.
- Rezistent ndaj ngrirjes dhe shkrirjes.
- Aplikohet deri në 1-10 mm trashësi.
- Aplikohet lehtë.

Udhëzimi për Zbatimin e Produktit

Hidhni MR-810 MATIART 10 ngadalë në ujin e pastër të specifikuar në tabelën teknike dhe përzieni për të marrë një pastë homogjene pa gunga. Rekomandohet ta përzieni me një mikser me shpejtësi të ulët. Mos shtoni asnjë shtesë që nuk është përmendur në udhëzimet për aplikimin.

- Lëreni llaçin të qëndrojë për 5-10 minuta që të maturohet. Pas 1-2 minutash të përzierjes, pasta është gati për aplikim.
- Aplikoni llaçin me një mistri të rrafshët me një presion të fortë për të siguruar një ngjitje të mirë dhe duhet të aplikohet jo më shumë se 5 mm në sipërfaqe.
- Sipërfaqja duhet të jetë e lustruar me një sfungjer të lagur.

Magazinimi

- Thasët duhet të mbahen të thata dhe të ftohta në +5°C deri +35°C në kushte pa lagështi. Shmangni rrezet e diellit direkte.
- Thasët duhet të mbrohen nga uji, ngricat dhe kushtet e pafavorshme të motit.
- Maksimumi 3 paleta duhet të vendosen njëra mbi tjetrën.

Afati i Ruajtjes

Maksimumi 12 muaj me kusht që të respektohen kushtet e mësipërme të ruajtjes.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri
Magaznimi	12 muaj nese ruhet ne paketimin original te mbyllur, ne nje vend te thate
Raporti I perzierjes	4-5 litra uje per 25 kg produkt
Densiteti I pluhurit te thate	1.55 ± 0.10 kg/
Densiteti I pluhurit te lagesht	1.85 0.10 kg/l
Forca në shtypje	≥ 17.00 N/mm ²
Forca në përkulje	≥ 6.00 N/mm ²
Moduli elastik	15.60 GPa
Përmbajtja e joneve të klorurit	0.00%
Ngjitja	≥ 1.7 N/mm ²
Pajtueshmëria termike	≥ 1.6 N/mm ²
Absorbimi kapilar	0.45 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}
Reagimi ndaj zjarrit	A1