



MT-400 MATIGRAF



PAKETIMI

25 kg



KOHA E THARJES

24 Ore



KONSUMI

1mm=2 kg/m²
1.5mm=3 kg/m²
2mm=3.6 kg/m²

Përshkrim

MT-400 MATIGRAF është një veshje dekorative me bazë akrilike gatshme për përdorim. Ka një strukturë elastike si edhe ka qëndrueshmëri për fasada mbi sistemin e izolimit termik dhe suvasë së poshtme. Ka qëndrueshmëri të lartë ndaj kushteve atmosferike. MT-400 MATIGRAF ofron cilësi punimi të jashtzakonshme.

Vetitë

- Mbulon çarjet në sipërfaqe dhe reziston ndaj lëvizjeve të ndërtesës dhe ruan elasticitetin e saj në temperatura të ulëta.
- Uji largues; siguron që shiu të rrëshqasë pa e lagur murin.

Fushat e Aplikimit

-Në sipërfaqe të jashtme minerale si beton, llaç, panel çimentoje etj, në sipërfaqe të lyera më parë si dhe në sipërfaqe të brendshme për qëllime dekorimi.

Koha e Tharjes

Në kushte të përshtatëshme tharja e pjesëshme ndodh për rreth 24 orë ndërsa tharja e plotë afërsisht mbas 14 ditësh.

Mjetet e Punës

Pas përfundimit të punës, mjetet duhet të lahen me ujë të bollshëm.

Paketimi

25 kg.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pastë
Ngjyra	E Bardhë
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin original të mbyllur, në një vend të thatë.
Densiteti (EN ISO 2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.7-2.0 g/cm ³
Viskoziteti (RVDV -2T, R7)	15000-30000 cp
pH	≥8
Rezistenca ndaj lagështirës	Pas 24 orësh tharje në kushte normale
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Forca e ndërveprimit sipërfaqësor (RVDV -2T, R7)	30000-600000 newton/m ²
% (RVDV -2T, R7)	10-90%
Viskoziteti Kinematik (RVDV -2T, R7)	5000-10000 mm ² /s

KONSUMI

1mm	2kg/m ²
1.5mm	3kg/m ²
2mm	3.6kg/m ²