



GF-22 GRAFIATO FULL



IMBALLAGGIO

25 kg



TEMPO DI
ASCIUGATURA

24 ore



CONSUMO

1mm=2 kg/m²
1.5mm=3 kg/m²
2mm=3.6 kg/m²

Descrizione

GF-22 GRAFIATO FULL è un intonaco esterno, pronto per l'uso, con spessore fine, a base di leganti acrilici. Ha una struttura elastica ed è un materiale resistente per facciata, sopra l'isolamento termico e intonaco interno. È molto resistente contro gli agenti atmosferici. GF-22 GRAFIATO FULL offre ottime qualità di lavorazione.

La Preparazione delle Superfici

Prima dell'applicazione del prodotto le superfici devono essere pulite da polvere e grasso. Si consiglia di verniciare prima con primer PG-551 PRIMER GRAFIATO.

Metodo d'Impiego

Il prodotto non si deve applicare in superfici bagnate, in condizioni di alta umidità e temperature sotto 5°C (41°F).

Si applica facilmente con frattazzo, diluito con acqua appena 2-4%.

Consumo

Il consumo del prodotto dipende del riempimento. Per 1mm si consuma intorno a 2kg/m², 1.5mm intorno a 3kg/m² e 2mm intorno a 3.6kg/m².

Tempo di Asciugatura

In buone condizioni si ottengono l'asciugatura parziale in 24 ore e quella complete in 14 giorni.

Attrezzi del Lavoro

Pulire gli attrezzi con acqua, subito dopo il lavoro.
Imballaggio
25kg.

SCHEDA TECNICA (A +23°C E 50% RH.)

Forme	Impasto
Colore	Bianco
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Densità (EN ISO 2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.7-2.0 g/cm ³
Viscosità (RVDV -2T, R7)	15000-30000 cp
pH	≥8
Resistenza all'umidità	Asciuga dopo 24 ore in condizioni normali
Temperatura di applicazione	(+5°C) - (+35°C)
Sollecitazione di taglio (RVDV -2T, R7)	30000-600000 N/m ²
% (RVDV-2T, R7)	10-90%
Viscosità cinematica (RVDV -2T, R7)	5000-10000 mm ² /s

1mm	2kg/m ²
1.5mm	3kg/m ²
2mm	3.6kg/m ²