



## MA - 105 MATICONS



IMBALLAGGIO

25 kg



RAPPORTO DI  
MISCELAZIONE

7.125-7.625L / 25kg



CONSUMO

3-5 kg/m<sup>2</sup>

### Descrizione

MA-105 MATICONS è una malta adesiva a base cementizia, resistente allo scivolamento, per l'incollaggio di piastrelle in ceramica e marmo.

### Proprietà

- Ha elevata forza di adesione.
- Facile da pettinare.

### Preparazione della superficie

- I supporti devono essere privi di residui che impediscano la corretta adesione. I supporti cementizi devono essere maturati.
- I difetti delle superfici di applicazione devono essere levigati con malta da ripristino.
- Se polverose, pulire il lato posteriore delle piastrelle con acqua.

### Applicazione

- Versare 25 kg di MA-105 MATICONS in 7.125 – 7.625L di acqua lentamente o mescolare per ottenere una pasta omogenea, priva da grumi. Per ottenere una miscela omogenea è consigliato l'utilizzo di un miscelatore a bassa velocità. Non aggiungere alcun additivo che non sia menzionato nelle istruzioni per l'applicazione.
- La malta preparata deve riposare 5-10 minuti per la maturazione. Prima dell'applicazione miscelare nuovamente per 1-2 minuti.
- Il consumo è 3-5 kg/m<sup>2</sup>.
- Consumare la malta preparata entro 6 ore.
- Per ottenere una buona adesione, la malta deve essere spianata sulla superficie con la parte piana della spatola e successivamente pettinata con la parte dentata, le cui tacche devono essere appropriate alla dimensione della piastrella.

- Il tempo aperto è di 20 minuti. Installare le piastrelle entro questo periodo con una forte pressione. Condizioni climatiche sfavorevoli (alta temperatura, bassa umidità, vento, ecc.) possono ridurre il tempo di lavorazione. Se questo periodo viene superato, grattare e scartare la malta.
- Per le pareti attendere 24 ore, per i pavimenti attendere 48 ore per consentire alla malta adesiva di indurirsi prima della stuccatura.
- I pavimenti possono essere aperti al traffico pedonale 24 ore dopo la stuccatura.
- Smaltire la malta la cui durata è scaduta. Dopo l'applicazione, le mani e gli attrezzi devono essere lavati con abbondante acqua. Le superfici devono essere pulite con un panno umido.
- Le piastrelle installate con MA-105 MATICONS non devono essere esposte all'acqua per almeno 24 ore.

### Conservazione

Nella confezione originale, in ambiente asciutto, ha un tempo di conservazione di 12 mesi.

### Immagazzinaggio

Deve essere conservato in un ambiente asciutto. Non impilare più di 10 sacchetti uno sopra l'altro.

**SCHEDA TECNICA** (IN +23°C AND 50% RH.)

Forme	Polvere
Colore	Grigio/Bianco
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Rapporto di miscelazione	7.125-7.625 L / 25 kg
Temperatura di Applicazione	(+5°C) - (+35°C)
Spessore di applicazione	Fino a 10 mm
Vita in vaso	6 ore
Stuccatura del pavimento	Dopo 24 ore
Tempo Aperto (EN 12004-2)	Dopo 30 minuti $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Forza di adesione a trazione (EN 12004-2)	
- Iniziale	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- Dopo l'esposizione al calore	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- Dopo l'immersione in acqua	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- Dopo i cicli di congelamento/scongelo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Intervallo di temperature di servizio	(-40°C) - (+80°C)
Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza