



MA - 205 MATIBOND



IMBALLAGGIO

25 kg



RAPPORTO DI
MISCELAZIONE

6.75-7.5 L / 25kg



CONSUMO

3-5 kg/m²

Descrizione

MA-205 MATIBOND è una malta adesiva ceramica a base cementizia con caratteristiche di scivolamento ridotto e un lungo tempo di lavorazione.

Caratteristiche

- Ha elevata forza di adesione.
- È adatto per la posa di ceramica dall'alto verso il basso. Non scivola.
- Il lungo tempo di lavorazione consente di risparmiare tempo e manodopera.
- È facile da pettinare.

Modalità di applicazione

- La superficie deve essere priva di residui che impediscano la corretta adesione. La superficie deve essere asciutta e intatta.
- I difetti della superficie da applicare deve essere levigata con malta da ripristino.
- Le superfici delle piastrelle di ceramica polverose devono essere lavate con acqua pulita.
- Versare 25 kg di MA-205 MATIBOND in 6.75 – 7.50L di acqua e mescolare lentamente per ottenere una pasta omogenea esente da grumi. Per ottenere una miscela omogenea si consiglia di mescolare la malta con un mixer a bassa velocità. Gli additivi non specificati nelle istruzioni per l'applicazione non devono essere aggiunti.
- La malta preparata deve riposare per 5-10 minuti per la maturazione. Prima dell'applicazione miscelare nuovamente per 1-2 minuti.
- Il consumo è 3-5 kg/m².
- Consumare la malta preparata entro 6 ore.
- Per ottenere una migliore superficie di adesione, la malta deve essere spianata sulla superficie, inizialmente con la parte piana della cazzuola e

successivamente applicata con la parte dentata della cazzuola scelta, in base alla dimensione della piastrella.

-Le piastrelle devono essere applicate esercitando una buona pressione sulla malta rastrellata entro 30 minuti. Questo tempo può essere più breve in applicazioni eseguite in condizioni ambientali sfavorevoli come alta temperatura, bassa umidità e vento. Nessun incollaggio deve essere fatto sulla malta scaduta, la malta preesistente deve essere raschiata e rimossa dalla superficie.

-Eseguire il riempimento di malta dopo 24 ore sul muro e dopo 48 ore sul pavimento.

-Il pavimento su cui è stato effettuato la stuccatura, può essere aperto al traffico pedonale dopo 24 ore.

-La malta scaduta o incrostata nel contenitore deve essere scartata.

-Dopo l'applicazione, lavare le mani e gli apparecchi di applicazione con abbondante acqua.

-Le superficie devono essere pulite con un panno umido.

-Le piastrelle installate con MA-205 MATIBOND non devono essere esposte all'acqua per almeno 24 ore.

-La temperatura di applicazione del prodotto e le condizioni di conservazione devono essere comprese tra +5°C e +35°C.

Durata a scaffale

12 mesi in contenitore chiuso in ambiente asciutto.

Immagazzinaggio

Deve essere conservato in un ambiente asciutto e impilati con un massimo di 10 strati.

SCHEDA TECNICA (A +23°C E 50% RH.)

Forme	Polvere
Colore	Grigio/Bianco
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Rapporto di miscelazione	6.75-7.5L / 25 kg
Temperatura di Applicazione	(+5°C) - (+35°C)
Spessore di applicazione	Fino a 10 mm
Vita in vaso	6 ore
Stuccatura del pavimento	Dopo 24 ore
Scivolamento (EN 12004-2)	≤0.5mm
Tempo Aperto (EN 12004-2)	Dopo 30 minuti ≥ 0,5 N/mm ²
Forza di adesione a trazione (EN 12004-2)	
- Iniziale	≥ 0.5 N/mm ²
- Dopo l'esposizione al calore	≥ 0.5 N/mm ²
- Dopo l'immersione in acqua	≥ 0.5 N/mm ²
- Dopo i cicli di congelamento/scongelo	≥ 0.5 N/mm ²
Intervallo di temperature di servizio	(-40°C) - (+80°C)
Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza