



MA-705 MATITECH



IMBALLAGGIO

5 kg / 15 kg



CONSUMO

3-5 kg/m²

Descrizione

MA-705 MATITECH è un adesivo per piastrelle pronto all'uso a base di polimeri dispersi in acqua, ad alte prestazioni a tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo per piastrelle ceramiche e pietre.

Aree di Applicazione

- Applicazione facile e pulita per l'incollaggio all'interno a parete e pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato anche su superfici deformabili.
- Incollaggio di piastrelle su pannelli in cartongesso e pareti tinteggiate.
- Incollaggio all'interno di materiali isolanti e decorativi per soffitti.

Proprietà

- Pronto all'uso.
- Facilmente spatolabile.
- Perfetta aderenza.
- Altamente deformabile, resistente alle normali vibrazioni a cui sono soggetti i materiali da costruzione.
- Tempo aperto prolungato.
- Consente la posa delle piastrelle dall'alto verso il basso.

Preparazione dei supporti

- I supporti devono essere solidi, privi di olio, grasso e sufficientemente asciutti. I supporti cementizi devono essere maturati.
- Intonaci fessurati, residui di malta e cemento devono essere raschiati dalla superficie.
- Le superfici porose devono essere bagnate e devono essere lasciate asciugare prima dell'applicazione.

- Utilizzare MATIART in caso di sottofondi irregolari per ottenere una superficie solida e piana.
- Pulire con acqua il retro delle piastrelle se impolverate.

Applicazione

- Mescolare accuratamente MA-705 MATITECH prima dell'applicazione.
- Stendere MA-705 MATITECH sul supporto con spatola dentata la cui dentatura sia adeguata alla dimensione della piastrella. Per ottenere una buona adesione applicare prima uno strato sottile di MA-705 MATITECH con il lato piatto della spatola, quindi incidere con il lato dentato della spatola.
- Il consumo è di 3-5 kg/m².
- Il tempo di apertura è di 30 minuti. Posare le piastrelle entro questo periodo con una pressione decisa. Condizioni climatiche sfavorevoli (alta temperatura, bassa umidità, vento, ecc.) possono ridurre questo tempo a pochi minuti. Se questo periodo viene superato, grattare e gettare la pasta.
- I pannelli isolanti e i pannelli decorativi del controsoffitto possono essere posati utilizzando il metodo di incollaggio a punti o a tutta superficie.

Durata a Scaffale

12 mesi se conservato nella confezione originale sigillata in ambiente asciutto.

Immagazzinamento

- Le confezioni devono essere mantenute asciutte e fresche a una temperatura compresa tra +5°C e +23°C in condizioni prive di umidità. Protette dalla luce solare diretta.
- Le confezioni devono essere protette da acqua, gelo e condizioni meteorologiche avverse.

SCHEDA TECNICA (IN +23°C AND 50% RH.)

Forme	Impasto
Colore	Bianco
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Temperatura di Applicazione	(+5°C) - (+35°C)
Spessore di applicazione	Fino a 10 mm
Scivolamento (EN 12004-2)	≤0.5mm
Tempo Aperto (EN 12004-2)	Dopo 30 minuti ≥ 0,5 N/mm ²
Forza di adesione a trazione (EN 12004-2)	
- Iniziale	≥ 1 N/mm ²
- Dopo l'esposizione al calore	≥ 1 N/mm ²
- Dopo l'immersione in acqua	≥ 0.5 N/mm ²
- Dopo i cicli di congelamento/scongelo	≥ 1 N/mm ²
Deformabilità (EN 12002)	≥ 2.5mm – S1 Deformabile
Intervallo di temperature di servizio	(-30°C) - (+80°C)
Reazione al fuoco	Bs1d0
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza