



## MA - 95 MATICERAM



IMBALLAGGIO

25 kg



RAPPORTO DI  
MISCELAZIONE

7.125-7.625 L / 25kg



CONSUMO

3-5 kg/m<sup>2</sup>

### Descrizione

MA-95 MATICERAM è un adesivo per piastrelle a base cementizia per l'incollaggio di piastrelle ceramiche.

### Proprietà

- Elevata forza adesiva.
- Facilmente applicabile.

### Preparazione della superficie

- I supporti devono essere puliti da qualsiasi contaminazione che possa impedire una corretta adesione. I supporti cementizi devono essere trattati.
- Utilizzare MATIART in caso di supporti irregolari, per ottenere una superficie piana.
- Se c'è polvere, pulire il retro delle piastrelle con acqua.

### Applicazione

- Versare lentamente 25 kg di MA-95 MATICERAM in polvere in 7.125 – 7.625 L di acqua e mescolare fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di granuli. Si consiglia di miscelare con un mixer a bassa velocità. Non aggiungere additivi non indicati nella domanda.
- Lasciare riposare la malta per 5-10 minuti a maturare. Mescolare nuovamente 1-2 minuti prima dell'applicazione.
- Il consumo è di 3-5 kg/m<sup>2</sup>.
- Consumare la malta preparata entro 6 ore.
- Per ottenere una buona adesione, stendere la malta sul supporto con la parte piana della spatola e con un taglio con la parte seghettata. Le dimensioni dei tagli devono essere adeguate alle dimensioni delle piastrelle.

- L'orario di apertura è di 20 minuti. Entro questo periodo collocare le piastrelle nella malta tagliata esercitando una decisa pressione. Condizioni climatiche avverse (alta temperatura, bassa umidità, vento, ecc.) possono ridurre questo tempo. Se questo periodo viene superato, raschiare e scartare la malta.
- Per pareti attendere 24 ore, per pavimenti attendere 48 ore per consentire l'indurimento della malta adesiva prima di intonacare.
- Gettare il mortaio se è passato il tempo. Pulire gli attrezzi e le mani con acqua, le superfici con un panno umido.
- Le piastrelle posate con MA-95 MATICERAM non devono essere esposte all'acqua per almeno 24 ore.

### Longevità

12 mesi se conservato negli imballi originali sigillati in ambiente asciutto.

**SCHEDA TECNICA** (A +23°C E 50% RH.)

Forme	Polvere
Colore	Grigio/Bianco
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nella confezione originale, chiusa e in luogo asciutto
Rapporto di miscelazione	7.125-7.625L / 25kg
Temperatura di applicazione	(+5°C) – (+35°C)
Spessore di applicazione	Fino a 10 mm
Orario di lavoro	6 ore
Orario di apertura (EN 12004-2)	Dopo 30 minuti $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Forza adesiva (EN 12004-2)	
- Iniziale	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- Dopo azione del calore	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- Dopo immersione in acqua	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- Dopo cicli gelo-disgelo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Scala della temperatura	(-40°C) – (+80°C)
Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza