



MF - 250 MATIFIN 10 STANDARD



IMBALLAGGIO

25 kg



RAPPORTO DI
MISCELAZIONE

6.5-7.5 L / 25kg



CONSUMO

1.5 kg/m²

Descrizione

MF-250 MATIFIN 10 STANDARD è una malta fine a base di cemento sviluppata con speciali additivi che può essere applicata a mano o in macchina. Caratteristiche

- Ha elevata forza di adesione.
- Forma una superficie liscia e solida.
- Resistente al ciclo di congelamento-scongelo.
- Può essere applicato tra 3 e 10mm di spessore.
- Facile da applicare.

Modalità di Applicazione

- La superficie deve essere asciugata e intatta.
- La superficie deve essere priva di residui che impediscano l'adesione.
- Le superfici incrinare, crepate e rotte devono essere levigate con malta da ripristino MATIART.
- Prima dell'applicazione, la superficie deve essere inumidita o primerizzata con MP-809 ACRYPRIME o MP-819 BETOPRIME per risultati migliori. MP-819 BETOPRIME deve essere utilizzato per applicazioni su calcestruzzo grezzo.
- Versare 25 kg di MF-250 MATIFIN 10 STANDARD in 5,5 – 6L di acqua lentamente e mescolare per ottenere una pasta omogenea esente da grumi. La miscela dovrebbe essere fatta con un mixer a bassa velocità. Gli additivi non specificati nelle istruzioni per l'applicazione non devono essere aggiunti.
- La malta preparata deve essere riposata per 5-10 minuti per la maturazione. Deve essere nuovamente miscelato per 1-2 minuti prima dell'applicazione.

- MF-250 MATIFIN 10 STANDARD deve essere applicato in un unico strato con una spatola in acciaio non superiore a 10 mm. Per applicazioni con spessori superiori a 10mm, l'applicazione deve essere effettuata almeno 1 giorno dopo.
- La superficie deve essere lucidata con una spugna umida per dare l'aspetto superficiale finale.
- Dopo l'applicazione, la superficie deve essere inumidita a intervalli regolari per 7 giorni. In estate, questo periodo può essere abbreviato ed esteso in inverno.
- La malta scaduta o incrostata nel contenitore deve essere scartata. Le condizioni meteorologiche quali alta temperatura, bassa umidità e vento possono abbreviare questo tempo.
- Dopo l'applicazione, le mani e gli apparecchi di applicazione devono essere lavati con abbondante acqua.

Durata a Scaffale

12 mesi in contenitore chiuso in ambiente asciutto.

Immazzinamento

Il prodotto nella sacca kraft deve essere conservato in un ambiente asciutto con un massimo di 10 strati.

SCHEDA TECNICA (A +23°C E 50% RH.)

Forme	Polvere
Colore	Grigio/Bianco
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Rapporto di miscelazione	6,5-7,5 litri di acqua / 25 kg
Temperatura di Applicazione	(+5°C) - (+35°C)
Densità (EN 1015-10)	1500 ±100 kg/m ³
Orario di lavoro	≥ 120 min
Consumo	1,5 kg/m ² (spessore 1 mm)
Coefficiente di assorbimento capillare	≤ 0.4 kg/m ² dk0.5/W1
Sostanze pericolose	Vedi SDS