



MM - 420 MATIMOR



IMBALLAGGIO

25 kg



RAPPORTO DI
MISCELAZIONE

5-6 L / 25kg



CONSUMO

1.5 kg/m²

Descrizione

MM-420 MATIMOR una malta grossolana a base cementizia, sviluppata con speciali additivi, adatta per applicazioni manuali o meccaniche.

Proprietà

- Fornisce una forte aderenza e un'alta stabilità, non scivola.
- Alta resistenza meccanica.
- Resistente al ciclo di gelo-disgelo.
- Spessori applicabili di 2,5 cm.
- Risparmia tempo e lavoro.
- Facile da applicare.

Preparazione delle Superfici

- Il supporto deve essere asciutto, pulito e stabile.
- Le superfici da rivestire devono essere prive di sostanze estranee che impediscono l'adesione, come polvere, sporco, muffa, olio, vernice, ecc.
- L'intonaco non deve essere utilizzato su supporti congelati o in fusione o con rischio di gelo entro 24 ore.

Applicazione

- Versare lentamente 25 kg di MM-420 MATIMOR nella quantità consigliata di acqua e mescolarla fino ad ottenere una pasta omogenea. La miscelazione deve essere eseguita con un miscelatore a bassa velocità. Eventuali additivi non specificati nelle istruzioni per l'applicazione non devono essere aggiunti.
- La malta preparata deve riposare per 5-10 minuti ai fini della maturazione. Deve essere nuovamente miscelato per 1-2 minuti prima dell'applicazione.

-MM-420 MATIMORT deve essere applicato con una spatola in acciaio e non deve superare i 25 mm di spessore in una mano. Per applicazioni di spessore superiore a 25 mm, l'applicazione deve essere eseguita dopo almeno un giorno.

Protezione e Suggerimenti Post-Applicazione

- Dopo l'applicazione, se necessario, la superficie deve essere inumidita in determinati periodi durante l'indurimento.
- L'applicazione successiva non dovrebbe iniziare fino a quando il primo strato non è completamente indurito.
- La malta fresca deve essere lavorata entro 3 ore. La malta scaduta o incrostata in un contenitore deve essere smaltita. Condizioni meteorologiche come temperature elevate, bassa umidità o vento possono ridurre questo periodo.
- Dopo l'applicazione, le mani e gli strumenti di applicazione devono essere lavati con abbondante acqua.
- Il consumo indicato è un'informazione generale. Può variare in base alle condizioni dell'applicazione e alle proprietà della superficie.
- Poiché contiene cemento, è irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Conservazione

- Deve essere mantenuto asciutto e fresco a temperature comprese tra +5°C e + 35 ° C, in assenza di umidità ed evitando la luce solare diretta.
- Dovrebbe essere protetto da acqua, gelo e condizioni meteorologiche avverse.
- Un massimo di 3 pallet possono essere impilati uno sopra l'altro.

SCHEDA TECNICA (A +23°C E 50% RH.)

Forme	Polvere
Colore	Grigio
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Rapporto di miscelazione	5-6 litri di acqua / 25 kg
Temperatura di Applicazione	(+5°C) - (+35°C)
Spessore massimo per mano	25 mm
Tempo di miscelazione	3-4 ore
Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi SDS