



MM - 430 MORTAR 10



IMBALLAGGIO

25 kg



RAPPORTO DI
MISCELAZIONE

5-6 L / 25kg



CONSUMO

12.5 kg/m²

Descrizione

MM-430 MORTAR 10 è una malta per intonaci di murature e soffitti con ceramica, cemento, o qualsiasi altro materiale a base di cemento.

Proprietà

- Ha un elevato potere adesivo.
- Ha un'elevata resistenza meccanica.
- Resistente ai cicli di gelo-disgelo.
- Risparmia tempo e lavoro.
- Facilmente realizzabile.

Applicazione

Svuotare lentamente 25 kg MM-430 MORTAR 10 nella quantità di acqua consigliata e mescolare fino ad ottenere una massa omogenea. Miscelazione dovrebbe essere fatto con un mixer a bassa velocità. Non aggiungere eventuali additivi (sostanze aggiuntive) che non siano I scritto nelle istruzioni per l'uso del prodotto. La malta preparata dovrà riposare per 5-10 minuti per essere pronto all'uso. Dovere mescolare nuovamente 1-2 minuti prima dell'applicazione.

Protezione e suggerimenti post-applicazione

La malta preparata deve essere utilizzata entro 3 ore. La malta scaduta o che ha formato il guscio nel contenitore dovrebbe essere gettato. Condizioni atmosferiche come temperature elevate, bassa umidità o vento possono abbreviare i tempi d'uso.

Dopo l'applicazione sono necessarie le mani e gli strumenti di lavoro lavato con abbondante acqua. Il consumo indicato è un'informazione generale. Potrebbe cambiare a seconda delle condizioni caratteristiche applicative e superficiali.

Contiene cemento, quindi è irritante per gli occhi, sistema respiratorio e pelle. A maggiori informazioni consultare la relativa scheda dati di sicurezza

Magazzinaggio

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente fresco e asciutto fresco, a temperatura compresa tra +5°C e +35°C, in condizioni non umide ed evitare la luce luce diretta.

Il prodotto deve essere protetto dall'acqua, dal gelo e dagli agenti atmosferici tempo non favorevole.

È possibile posizionare fino a 3 pallet uno sopra l'altro l'altro.

L'aspettativa di vita è di un massimo di 12 mesi le condizioni sopra descritte per la conservazione e magazzino.

SCHEDA TECNICA (A +23°C E 50% RH.)

Forme	Polvere
Colore	Grigio
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Rapporto di miscelazione	5-6 litri di acqua / 25 kg
Temperatura di Applicazione	(+5°C) - (+35°C)
La dimensione del mortaio bagnato (EN 1015-6)	1800kg/m ³
La dimensione del mortaio bagnato (EN 1015-10)	1600kg/m ³
Lo spessore minimo di applicazione a parete	Fino a 10 mm
Lo spessore minimo di applicazione a soffitto	Fino a 7-8 mm
Resistenza alla compressione (EN 1015-11)	5N/mm ²
Resistenza alla flessione (EN 1015-11)	1.2N/mm ²
Reazione al fuoco (EN 13501)	A1
Assorbimento d'acqua (EN 998-1)	W0