



## MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER



IMBALLAGGIO

25 kg



TEMPO DI  
ASCIUGATURA

24 ore



CONSUMO

1mm = 2.2kg/m<sup>2</sup>  
1.5mm = 3.3kg/m<sup>2</sup>  
2mm = 4.4kg/m<sup>2</sup>

### Descrizione

MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER è un rivestimento decorativo a base siliconica pronto all'uso. Ha una struttura elastica e durabilità per le facciate sul sistema di isolamento termico e sull'intonaco inferiore. Ha un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER offre una lavorazione eccezionale

### Proprietà

- Copre le crepe sulla superficie e resiste movimenti dell'edificio e ne mantiene l'elasticità a basse temperature.
- Rimozione dell'acqua; assicura che la pioggia scivoli via senza di essa bagnare il muro.

### Campi di applicazione

- Su superfici minerali esterne come cemento, malta, pannello in cemento ecc., su superfici precedentemente verniciate così come su superfici interne per scopi la decorazione.

### Tempo di asciugatura

In condizioni idonee essiccazione parziale avviene per circa 24 ore durante la completa essiccazione circa dopo 14 giorni.

### Attrezzi da lavoro

Dopo aver terminato il lavoro, gli attrezzi devono essere lavati con abbondante acqua.

### Imballaggio

25kg

**SCHEDA TECNICA** (A +23°C E 50% RH.)

Forme	Impasto
Colore	Bianco
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Densità (EN ISO 2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.7-2.0 g/cm <sup>3</sup>
Viscosità (RVDV -2T, R7)	15000-30000 cp
pH	≥8
Resistenza all'umidità	Asciuga dopo 24 ore in condizioni normali
Temperatura di applicazione	(+5°C) - (+35°C)
Sollecitazione di taglio (RVDV -2T, R7)	30000-600000 N/m <sup>2</sup>
% (RVDV-2T, R7)	10-90%
Viscosità cinematica (RVDV -2T, R7)	5000-10000 mm <sup>2</sup> /s

1mm	2kg/m <sup>2</sup>
1.5mm	3kg/m <sup>2</sup>
2mm	3.6kg/m <sup>2</sup>