



MA - 255 ADESIPRO A10



IMBALLAGGIO

25 kg



RAPPORTO DI
MISCELAZIONE

7.75-8.25 L / 25kg



KONSUMI

3-5 kg/m²

Descrizione

MA-255 ADESIPRO A10 është një ngjitës me bazë çimento me performancë të lartë, me kohë hapje të zgjatur dhe rrëshqitje të reduktuar.

Fusha e Aplikimit

- Ngjitjen e pllakave qeramike, mozaikut dhe gurit.
- Ngjitjen e mermerit, granitit, porcelanit në sipërfaqe çimentoje dhe betoni.
- Ngjitjen e mozaikut në sipërfaqe, pa rrëshqitje të pllakave.
- Ngjitjen e pllakave në pllakë qeramike ekzistuese.

Përgatitja e Sipërfaqes

- Nënshtresat duhet të jenë pa vaj, yndyrë dhe mjaftueshëm të thata. Nënshtresat çimento duhet të trajtohen.
- Mbetjet e llaçit të suvasë dhe çimentos duhet të hiqen nga sipërfaqja.
- Sipërfaqet poroze duhet të lagen dhe duhet të lihen të thaten para aplikimit.
- Përdorni MATIART në rast të nënshtresave të pabarabarta për të marrë një sipërfaqe të sheshtë.
- Sipërfaqja duhet të lyhet me MP-809 ACRYPRIME në varësi të absorbueshmërisë së nënshtresës përpara aplikimit.
- Sipërfaqet e ekspozuara të betonit duhet të pastrohen me MP-819 BETOPRIME për të rritur forcën ngjitëse të ngjitësit të pllakave.
- Fshini anët e pasme të pllakave me ujë nëse ka pluhur.

Aplikimi

- Hidhni 25 kg MA-255 ADESIPRO A10 në 7,75 – 8,25L ujë të pastër ngadalë dhe përzieri për të përfutur një pastë homogjene. Mos shtoni asnjë aditiv që nuk përmendet në udhëzimet për aplikim.
- Përhapeni llaçin mbi nënshtresë me një mistri me dhëmbëza, madhësia e prerjes së cilës është e përshtatshme për dimensionin e pllakës. Për të garantuar një lidhje të mirë, aplikoni një shtresë të hollë MA-255 ADESIPRO A10 në nënshtresë duke përdorur anën e lëmuar të mistrit dhe më pas aplikoni menjëherë një shtresë të dytë MA-255 ADESIPRO A10 për të formuar trashësinë e kërkuar duke përdorur një mistri me dhëmbëza të përshtatshme për llojin dhe madhësinë e pllakave që do të ngjiten.
- Aplikimi i pllakave të mëdha (më të mëdha se 40x40), në pllaka ekzistuese ose që janë subjekt i ngricave ose trafikut të rënduar, MA-255 ADESIPRO A10 duhet të aplikohet edhe në pjesën e pasme të pllakave. (Metodë e kombinuar)
- Koha e hapjes është 20-30 minuta. Instaloni pllakat brenda kësaj periudhe me një presion të fortë. Kushtet e pafavorshme klimatike (temperatura e lartë, lagështia, era, etj.) mund ta zvogëlojnë këtë kohë në vetëm disa minuta, nëse kjo periudhë tejkalohet, hidhni llaçin.

Magaznimi

- Thasët duhet të mbahen të thata dhe të ftohta midis +5°C dhe +35°C dhe larg lagështirës. Shmangni rrezet e diellit direkte.
- Thasët duhet të mbrohen nga uji, ngrica dhe kushtet e pafavorshme të motit.
- MA-255 ADESIPRO A10 mund të ruhet për të paktën 12 muaj në një vend të thatë në paketimin origjinal.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% RH.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri/E bardhë
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Raporti I përzieries	7.25-7.75 litra ujë / 25 kg pluhur gri 7.75-8.25 litra ujë / 25 kg pluhur I bardhë
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Trashësia e aplikimit	Deri në 10mm
Koha e punueshmërisë	4 Orë
Rrëshqitshmëria (EN 12004-2)	≤0.5mm
Koha e hapjes (EN 12004-2)	Pas 30 minutash ≥ 0.5 N/mm ²
Forca e ngjitjes (EN 12004-2)	
- Fillestare	≥ 1 N/mm ²
- Pas ekspozimit ndaj nxehtësisë	≥ 1 N/mm ²
- Pas zhytjes në ujë	≥ 1 N/mm ²
- Pas cikleve të ngrirjes/shkrirjes	≥ 1 N/mm ²
Shkalla e temperaturës	(-40°C) - (+80°C)
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS