



## MF - 800 MATISCREED



PAKETIMI

25 kg



RAPORTI I PERZIERJES

3.75-4.25 L / 25kg



KONSUMI

14 kg/m<sup>2</sup>

### Përshkrim

MF-800 MATISCREED është një llaç me bazë çimento për nivelimin e dyshemesë. Përdoret për mbushjen dhe rrafshimin e dyshemeve përpara vendosjes së shtresave të dyshemesë si pllaka, mermer, parket etj. I përshtatshëm edhe për formimin e pjerrësive në çati të sheshta. Ai zëvendëson betonin jo të armuar ose betonin me gaz.

### Fushat e Aplikimit

- Mbushja dhe nivelimi i dyshemeve të cilat mbulohen me pllaka, mermer, dru, parket etj.

### Vetitë

- Peshë e ulët.
- Forca e kënaqshme.
- Punueshmëri e shkëlqyer.
- Sipërfaqe e lëmuar.

### Aplikimi

- Hidhni 25 kg MF-800 MATISCREED ngadalë në 3,75 – 4,25 L ujë dhe përzieni për të marrë një përzierje homogjene pa kokrriza. Rekomandohet të përzihet me një mikser me shpejtësi të ulët.
- Lëreni pastën të qëndrojë për 2 - 3 minuta për t'u maturuar. Pas ripërzierjes, është gati për aplikim.
- Hidhni përzierjen në sipërfaqe dhe shpërndajeni në mënyrë të barabartë me një mallë. Kur është e mundur, përhapeni në trashësinë e dëshiruar në një aplikim.
- Konsumi është 14kg/m<sup>2</sup>/cm trashësi shtrese.

### Mbrojtja dhe sugjerimet pas aplikimit

- Mos shtoni asnjë aditiv që nuk përmendet në udhëzimet për aplikim.
- Hidhni llaçet të cilave u ka kaluar afati përdorimit.
- Dyshemeja duhet të mbrohet nga era dhe rrezet e diellit direkte gjatë aplikimit.
- Sipërfaqet e freskëta duhet të mbrohen nga rrezet e diellit direkte, rryma e fortë e ajrit, temperatura e lartë e ajrit (mbi +35°C), shiu dhe ngrica.
- Duart dhe pajisjet e përdorura duhet të lahen mirë pas aplikimit.

### Magazini

- Paketimet duhet të mbahen të thata dhe të ftohta midis +5°C dhe +35°C në kushte pa lagështi. Shmangni rrezet e diellit direkte
- Paketimet duhet të mbrohen nga uji, ngrica dhe kushtet e pafavorshme të motit.
- Maksimumi 3 paleta duhet të vendosen njëra mbi tjetrën.
- Afati i ruajtjes është maksimumi 12 muaj me kusht që të respektohen kushtet e sipërpërmendura.

**SKEDA TEKNIKE** (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri
Magaznimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinaltë mbyllur, në një vend të thatë
Raporti i perzierjes	3.75-4.25 litra uje / 25 kg
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Rezistenca Kompresive (EN 13892-2)	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Forca në përkulje (EN 1015-11)	> 4 N/mm <sup>2</sup>
Forca e ngjitjes (EN 13892-8)	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Rezistenca ndaj konsumit (EN 13892-4)	AR1
Vendosja e tkurrjes (EN 1387-2)	max. 0.40 mm/m
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Substancat e rrezikshme	Shikoni SDS