



MF - 940 MATIFLOW 40



PAKETIMI

25 kg



RAPORTI I PERZIERJES

5.5-6 L / 25kg



KONSUMI

1.5-1.7 kg/m²

Përshkrim

MF-940 MATIFLOW 40 është një vetënivelues dyshemeje, që zbut dallimet në trashësi nga 2,5 në 40 mm në dyshemetë e brendshme të reja dhe ekzistuese, ku kërkohet një rezistencë e lartë ndaj ngarkesave dhe trafikut.

Fushat e Aplikimit

- Nivelimi i pllakave të betonit dhe të çimentos.
- Në dru, parket laminat, tapet, PVC, linoleum dhe dysheme qeramike.
- Për dyshemetë që i nënshtrohen ngarkesave të mëdha dhe trafikut të rëndë si depo kundër pluhurit dhe gërryerjes.

Vetitë

- Vetënivelues i përsosur.
- Fortësi e lartë ngjitëse.
- Mund të përhapet në trashësi deri në 10 mm për shtresë pa tkurrje, çarje.
- Zhvillon rezistencë shumë të lartë në shtypje dhe përkulje.
- Rezistent ndaj gërryerjes.

Aplikimi

- Hidhni 25 kg MF-940 MATIFLOW 40 ngadalë në 5,5 – 6L ujë dhe përzieni për të përfutur një përzierje homogjene vetë-niveluese pa gunga. Rekomandohet të përzihet në një mikser me shpejtësi të ulët.
- Lëreni pastën të qëndrojë për 2 - 3 minuta për t'u maturuar. Pas ripërzierjes, është gati për aplikim.

- Hidhni përzierjen në sipërfaqe dhe shpërndajeni në mënyrë të barabartë me një mistri lëmues ose krëhër. Kur është e mundur, përhapeni në trashësinë e dëshiruar në një aplikim. Rrjedha dhe cilësia e sipërfaqes mund të përmirësohen duke hequr ajrin nga përbërësi i freskët duke përdorur një rul me thumba.

- Konsumi është 1.5 – 1.7kg/m² (për 1mm. trashësi).

Mbrojtja dhe Sugjerimet pas Aplikimit

- Produkti duhet të përdoret brenda 20 minutave. Kushtet e motit si temperatura e lartë, lagështia e ulët dhe era mund ta shkurtojnë këtë periudhë.
- Mos shtoni asnjë aditiv që nuk përmendet në udhëzimet për aplikim.
- Hidhni llaçin, i cili ka kaluar afatin e përdorimit.
- Dyshemeja duhet të mbrohet nga era dhe rrezet e diellit direkte gjatë aplikimit.
- MF-940 MATIFLOW 40 do të jetë gati për aplikimin e parketit elastik, tapet dhe të laminuar, PVC, qeramike dhe mbulesa dyshemeje prej druri pas 24 orësh në 23°C (koha mund të ndryshojë në varësi të trashësisë së nivelimit, temperaturës së dhomës dhe lagështia).
- Sipërfaqet e freskëta duhet të mbrohen nga rrezet e diellit direkte, rryma e fortë e ajrit, temperatura e lartë e ajrit (mbi +35°C), shiu dhe ngrica.
- Duart dhe pajisjet e përdorura duhet të lahen mirë pas aplikimit.

Magazinimi

- Paketimet duhet të mbahen të thata dhe të ftohta midis +5°C dhe +35°C në kushte pa lagështi. Shmangni rrezet e diellit direkte.
- Paketimet duhet të mbrohen nga uji, ngrica dhe kushtet e pafavorshme të motit.

SKEDA TEKNIKE (NË +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri
Magaznimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin original të mbyllur, në një vend të thatë
Raporti I përzjerjes	5.5-6 litra ujë / 25kg
Koha e punueshmërisë	20 Minuta
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Rezistenca Kompresive (EN 13892-2)	> 30 N/mm ²
Forca përkulëse (EN 13892-2)	> 10 N/mm ²
Forca e ngjitjes (EN 13892 – 8)	> 2 N/mm ²
Rezistenca ndaj konsumit (EN 13892-4)	AR1
Vendosja e tkurrjes (EN 13872)	max. 0.40 mm/m
Reagimi ndaj zjarrit	Euroclass A1 _{fl}
Lëshimi i substancave të rrezikshme	Shiko SDS