

MA-215 MATIFAST

Visokoperformansna, brzo sušeća, polimerno-modifikovana, cementna lepjiva masa za pločice bez vertikalnog klizanja sa Fiber Strength Tech tehnologijom.



PAKOVANJE
25kg



ODNOSI MEŠANJA
6-7 L/25kg



POTROŠNJA
3-5 kg/m²

Opis

MA-215 MATIFAST je visokoperformansna, brzo sušeća, polimerno-modifikovana, cementna lepjiva masa za pločice bez vertikalnog klizanja sa Fiber Strength Tech tehnologijom. Pruža visoku početnu i finalnu čvrstoću prijanjanja i otpornost na vlagu.

Područje primene

-Koristi se za lepljenje keramičkih pločica na unutrašnjim podovima i zidovima na različite podloge, kao što su beton, zidovi od cigle, itd.
-Može se koristiti za slučajevе kada je brz povratak u upotrebu neophodan, kao što su radni prostori, tržni centri, itd.

Priprema podloge

Površina koja će biti prekrivena pločicama treba da bude čista, bez prašine, masti, labavih čestica, boja itd. Preporučuje se da se površina navlaži pre nanošenja.Za neravne podloge, preporučuje se upotreba MATIART maltera za popravke kako bi se dobila ravna površina. Ako je površina prašnjava, prebrišite poleđinu pločica vodom.

Primena

MA-215 MATIFAST se polako dodaje u vodu uz kontinuirano mešanje dok se ne dobije homogena pasta. Preporučuje se mešać sa niskim brojem obrtaja za mešanje.

Mešavina treba da se ostavi da odstoji oko 3 minuta, a zatim se ponovo kratko promeša. Za dobro prijanjanje, nanesite lepak na površinu pomoću ravne strane trowel-a, a zatim upotrebite nazubljenu stranu. Veličina nazubljenja treba da bude odgovarajuća dimenzija pločica. Pločice postavite na nazubljeni lepak u tom vremenskom periodu sa čvrstim pritiskom. Nepovoljni klimatski uslovi (visoka temperatura, niska vlažnost, vetar, itd.) mogu smanjiti ovo vreme. Ako je ovaj period prošao, ogrebite i bacite lepak. Nanosi se mešavina mora biti prekrivena pločicama, mramorom ili granitom u roku od 20 minuta.

Potrošnja

Potrošnja MA-215 MATIFAST-a je 3-5 kg/m², u zavisnosti od površine.

Karakteristike



Tehnički podaci (IN +23 °C | 50% U.R.)

Forma	Puder
Boja	Grei/Bela
Skladištenje	12 meseci ako se čuva u originalu zatvoreno pakovanje na suvom mestu.
Odnos mešanja	6-7 L / 25 kg
Temperatura primene	(+5°C) - (+35°C)
Debljina nanošenja	Do 10 mm
Život u vazi	45 minuta
Otvoreno vreme (EN 12004-2)	Posle 30 minuta $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Zatezna snaga veze (EN 12004-2)	
- Inicijal	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Nakon izlaganja toploti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Nakon potapanja u vodu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Nakon ciklusa zamrzavanja/odmrzavanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Opseg radne temperature	(-40°C) - (+80°C)
Reakcija na vatru	A1
Opasne supstance	Pogledajte bezbednosni list

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570