

## MA-95 MATICERAM

Adesivo per piastrelle a base di cemento con tempo di apertura prolungato



**IMBALLAGGIO**  
25kg



**RAPPORTO DI MISCELAZIONE**  
5.5-6.5 L/25kg



**CONSUMO**  
3-5 kg/m<sup>2</sup>

### Descrizione

MA-95 MATICERAM è un adesivo per piastrelle a base di cemento con tempo di apertura prolungato.

### Campo di applicazione

-Viene utilizzato per fissare piastrelle ceramiche da pavimento interne su vari tipi di supporti come calcestruzzo, muratura, ecc.

### Preparazione del supporto

La superficie da coprire con le piastrelle deve essere priva di polvere, grasso, particelle staccate, vernici, ecc. Si consiglia di inumidire la superficie prima dell'applicazione. Utilizzare i malte di riparazione MATIART in caso di supporti irregolari, per ottenere una superficie piana.

Se le piastrelle sono polverose, pulire il retro delle piastrelle con acqua.

### Applicazione

MA-95 MATICERAM deve essere aggiunto lentamente all'acqua mescolando continuamente fino a ottenere una pasta omogenea. Si consiglia di usare un miscelatore a bassa velocità per la miscelazione.

La miscela deve riposare per circa 5 minuti prima di essere mescolata di nuovo brevemente. Per ottenere una buona adesione, stendere il mortaio sul supporto con il lato piatto della spatola e dentare con il lato dentato. Le dimensioni delle righe devono essere adeguate alle dimensioni delle piastrelle. Installare le piastrelle sul mortaio dentato entro questo periodo esercitando una pressione ferma. Condizioni climatiche sfavorevoli (alta temperatura, bassa umidità, vento, ecc.) possono ridurre questo tempo. Se questo periodo viene superato, raschiare e scartare il mortaio. Le piastrelle installate con MA-95 MATICERAM non devono essere soggette a acqua per almeno 24 ore.

### Consumo

Consuma 3-5 kg/m<sup>2</sup> a seconda della superficie.

### Caratteristiche



## Scheda Tecnica (A +23°C E 50% U.R.)

Forme	Polvere
Colore	Grigio/Bianco
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nella confezione originale, chiusa e in luogo asciutto
Rapporto di miscelazione	7.125-7.625L / 25kg
Temperatura di applicazione	(+5°C) – (+35°C)
Spessore di applicazione	Fino a 10 mm
Orario di lavoro	6 ore
Orario di apertura (EN 12004-2)	Dopo 30 minuti $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Forza adesiva (EN 12004-2)	
- Iniziale	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- Dopo azione del calore	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- Dopo immersione in acqua	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- Dopo cicli gelo-disgelo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Scala della temperatura	(-40°C) – (+80°C)
Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza

### MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website [www.matis-eu.com](http://www.matis-eu.com), as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.