

MF-250 MATIFIN 10 STANDARD

Filler in polvere a base di cemento, modificato con polimero, a grana fine.



IMBALLAGGIO

25kg



RAPPORTO DI MISCELAZIONE

5.5-6 L/25kg



CONSUMO

2 kg/m²

Descrizione

MF-250 MATIFIN 10 STANDARD è un filler in polvere a base di cemento, modificato con polimero e a grana fine, per applicazioni interne ed esterne.

Campo di Applicazione

- Viene utilizzato per lisciare e riparare il calcestruzzo a vista.
- È utilizzato per riempire crepe, pori o cavità nelle superfici in calcestruzzo.
- È utilizzato per la lisciatura di superfici intere con strati molto sottili.

Preparazione del Sottofondo

La superficie deve essere priva di polvere, vernice, materiale incoerente, ecc

Applicazione

25 kg di MF-250 MATIFIN 10 STANDARD devono essere versati lentamente in 5,5 – 6 L di acqua e mescolati fino a ottenere una miscela omogenea. La miscelazione deve essere eseguita con un miscelatore a bassa velocità. Non devono essere aggiunti additivi non specificati nelle istruzioni di applicazione.

MF-250 MATIFIN 10 STANDARD deve essere applicato con una spatola in acciaio, senza superare i 10 mm in un singolo strato. Per applicazioni con spessore superiore a 10 mm, l'applicazione deve essere eseguita dopo almeno 1 giorno.

Consumo

Il consumo è di 2 kg/m², a seconda della superficie.

Caratteristiche



Scheda Tecnica (A +23° C E 50% U.R.)

Forma	Polvere
Colore	Bianco/Grigio
Resistenza alla compressione (EN12190)	Class R2
Legame adesivo (EN1542)	$\geq 0,75$ MPa
Compatibilità termica (EN 13687-1)	$\geq 0,75$ MPa
Assorbimento capillare (EN13057)	$\leq 0,5$ kg/m ² .h ^{0,5}
Reazione al fuoco	A1
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.