

MM-430 MORTAR 10

Malta a base di cemento per intonacatura e costruzione di murature.



IMBALLAGGIO
25kg



RAPPORTO DI MISCELAZIONE
5-6 L/25kg



CONSUMO
20-25 kg/m²

Descrizione

MM-430 MORTAR 10 è una malta a base di cemento per intonacatura e costruzione di murature, adatta per applicazioni interne ed esterne.

Campo di Applicazione

-Viene utilizzata per applicazioni di intonacatura e muratura. È ideale per lavori di riparazione generali.

Preparazione del Sottofondo

La superficie deve essere priva di polvere, vernice, materiale incoerente, ecc.

Su superfici lisce, si deve applicare MP-819 BETOPRIME o MP-860 MATIGRIP ECO per aumentare la resistenza di adesione.

Applicazione

MM-430 MORTAR 10 deve essere aggiunto lentamente all'acqua sotto agitazione continua, fino a formare una pasta omogenea. Si consiglia l'uso di un miscelatore a bassa velocità per la miscelazione.

MM-430 MORTAR 10 può essere applicato con una spatola o una pompa per muratura.

Consumo

Il consumo è di 20-25 kg/m², a seconda dello spessore del strato.

Caratteristiche



Scheda Tecnica (A +23° C E 50% U.R.)

Forme	Polvere
Colore	Grigio
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Rapporto di miscelazione	5-6 litri di acqua / 25 kg
Temperatura di Applicazione	(+5°C) - (+35°C)
La dimensione del mortaio bagnato (EN 1015-6)	1800kg/m ³
La dimensione del mortaio bagnato (EN 1015-10)	1600kg/m ³
Lo spessore minimo di applicazione a parete	Fino a 10 mm
Lo spessore minimo di applicazione a soffitto	Fino a 7-8 mm
Resistenza alla compressione (EN 1015-11)	5N/mm ²
Resistenza alla flessione (EN 1015-11)	1.2N/mm ²
Reazione al fuoco (EN 13501)	A1
Assorbimento d'acqua (EN 998-1)	W0

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.