

MA-515 MATIFIRE

Ngjitës me bazë çimentoje, i modifikuar me polimere, zjarr durues, për tullat rezistente ndaj zjarrit.



PAKETIMI
25kg



**RAPORTI I
PËRZIERJES**
4.75 L/25kg



KONSUMI
5 kg/m²

Përshkrimi

MA-515 MATIFIRE është një ngjitës me bazë çimentoje, i modifikuar me polimere, zjarr durues, për tullat rezistente ndaj zjarrit. Ky produkt ofron rezistencë të lartë ndaj temperaturave të larta dhe ndryshimeve ekstreme të temperaturave, punueshmëri të shkëlqyer, qëndrueshmëri ndaj lagështirës dhe forcë të lartë ngjitëse fillestare dhe përfundimtare.

Fusha e Përdorimit

-Përdoret për ngjitjen për të gjitha llojet e pllakave rezistente ndaj zjarrit në ndërtesa ku zhvillohen temperatura të larta (oxhaqe, furra druri, soba, etj.)

-Përdoret gjithashtu për riparimin e nënshtresave të dëmtuar të pllakave rezistente ndaj zjarrit, brenda dhe jashtë.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja që do të mbulohet me pllaka duhet të jetë pa pluhur, yndyrë, bojë, etj. Rekomandohet ta lagni sipërfaqen para aplikimit. Përdorni riparuesin MATIART në rastin e nënshtresave të pabarabarta, për të marrë një sipërfaqe të sheshtë. Nëse është pluhurosur, fshini pjesën e pasme të pllakave me ujë.

Aplikimi

MA-515 MATIFIRE shtohet ngadalë në ujë duke e përzier vazhdimisht, derisa të formohet një pastë homogjene. Rekomandohet përdorimi i një mikseri me shpejtësi të ulët për përzierjen. Për të siguruar ngjitje të mirë, shpërndani llaçin mbi sipërfaqe me anën e shpatullës të sheshtë dhe dhëmbëzoni me anën e dhëmbëzuar. Për formimin e nyjeve të gjera, rekomandohet përdorimi i distancuesve plastike ose metalikë. Në rastin e përdorimit të MA-515 MATIFIRE për mbushjen e fugave, fugat duhet të mbushen me produktin duke përdorur një shpatull dhe formimi i fundit i fugave bëhet me një shpatull të përshtatshme. Kur aplikoni jashtë ose në temperatura të larta, rekomandohet lagështimi i përsëritur me një sfungjer për të shmangur tharjen e shpejtë të llaçit.

Konsumi

Konsumi është 5 kg/m², varësisht nga sipërfaqja

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri/E bardhë
Magaznimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Raporti I përzierjes	4.75 litra ujë / 25 kg pluhur
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Dendësia e llaçit të thatë	1.55 ± 0.10kg/l
Dendësia e llaçit të njomë	1.80 ± 0.10kg/l
Rezistenca Kompresive (EN 1015-11)	Kategoria M25
Forca përkulëse	> 6 N/mm ²
Forca fillestare e prerjes	0.15 N/mm ²
Dendësia (Llaç i ngurtësuar) (EN 1015-10)	1,700 kg/m ³
Thithja e ujit (EN 1015-18)	0.3kg/m ² min ^{0.5}
Përshkueshmëria nga avujt e ujit (EN 1745)	μ 15/35
Përçueshmëri termike (λ _{10, dry}) (EN 1745)	0.75 W/mK
Koha e punueshmërisë	3 Orë
Shkalla e temperaturës	Deri në +1 200°C
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.