

MB-150 MATIFUGA

Stuko për mbushjen e fugave me bazë çimento.



PAKETIMI
2kg/5kg



**RAPORTI I
PËRZIERJES**
1.5 L/5kg

Përshkrimi

MB-150 MATIFUGA është një stuko për mbushjen e fugave me bazë çimento. Ka rezistencë të lartë mekanike dhe stabilitet të mirë të ngjyrës. MB-150 MATIFUGA është i përshtatshëm për fuga nga 1-5 mm.

Fusha e Përdorimit

-Përdoret për mbushjen e fugave të pllakave për dysheme dhe mure, për përdorim brenda dhe jashtë.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja e mbuluar me pllaka duhet të jetë plotësisht e pastër. Fugat duhet të pastrohen me kujdes dhe të njomen me një sfunjër të lagur.

Aplikimi

MB-150 MATIFUGA duhet të shtohet ngadalë në ujë nën përzierje të vazhdueshme, deri sa të formohet një pastë homogjene. Rekomandohet përdorimi i një përzierësi me shpejtësi të ulët për përzierjen. Përzierja duhet të lihet të pushojë për rreth 4 minuta, pastaj të përziejë përsëri për pak. Shtrijeni MB-150 MATIFUGA-ën diagonalisht nëpër lidhje duke përdorur një mall gome, duke u siguruar që të mbushen plotësisht ato.

Në fund, sipërfaqja mund të pastrohet me një leckë të thatë.

Për përdorim jashtë ose në temperatura të larta, rekomandohet të lagni sipërfaqen disa herë pas disa orësh dhe kur materiali është tharë.

MB-150 MATIFUGA mund të përziejë gjithashtu me aditivin MS-75 LATEX për të arritur rezultate të shkëlqyera në elasticitet.

Konsumi

Konsumi i MB-150 MATIFUGA varet nga dimensionet e pllakës si dhe gjerësia e fugave. Tabela e mëposhtme tregon konsumin varësisht nga këto dy faktorë (g/m²):

Karakteristika



Dimensionet e pllakes (cm)	Gjeresia e fuges			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2.0 x 2.0 x 0.3	1 350	1 550	-	-
10.0 x 10.0 x 0.6	450	650	900	1 100
15.0 x 15.0 x 0.7	360	550	700	850
20.0 x 20.0 x 0.7	290	430	530	650
20.0 x 30.0 x 0.7	270	380	480	550
30.0 x 30.0 x 0.8	250	350	450	530

Të dhëna teknike (NE +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	25 Ngjyra
Magazinimi	1.45-1.6 litra uje/ 5 kg pluhur
Raporti I përzjerjes	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Dendësia	1 g/cm ³
Forca përkulëse (EN 12808-3)	≥ 2.5 N/m ²
Rezistenca Kompresive (EN 12808-3)	≥ 15 N/m ²
Forca përkulëse (pas cikleve të ngrirjes/shkrirjes) (EN 12808-3)	≥ 2.5 N/m ²
Rezistenca Kompresive (pas cikleve të ngrirjes/shkrirjes) (EN 12808-3)	≥ 15 N/m ²
Rezistenca Abrasive (EN 12808-2)	≤ 1000 mm ³
Tkurrja (EN 12808-4)	≤ 3 mm/m
Thithja e ujit pas 30 min / 4 ore (EN 12808-5)	≤ 2 g./ ≤ 5 g.
Shkalla e temperaturës	(-30°C) - (+80°C)

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.