

## MF-200 MATISTUCCO

Stuko patinimi me bazë çimentoje, i modifikuar me polimer.



**RAPORTI I  
PËRZIERJES**  
4-5 L/25kg



**KONSUMI**  
1-2 kg/m<sup>2</sup>

### Përshkrimi

MF-200 MATISTUCCO është një stuko patinimi me bazë çimentoje, i modifikuar me polimer. MF-200 MATISTUCCO krijon një sipërfaqe të lëmuar pa rrëshqitje vertikale. Është i qëndrueshëm dhe mund të përdoret në sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme.

### Fushat e Përdorimit

- Përdoret për të lëmuar muret dhe tavanet e mbushura me llaç ose të përgatitura me llaç me bazë gëlqereje dhe çimentoje.
- Përdoret për të lëmuar sipërfaqet e betonit.
- Përdoret për të lëmuar muret dhe tavanet e ndërtuara me panele gipsi.

### Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja duhet të jetë e pastër nga pluhuri, bojërat, etj. Nuk është e nevojshme përdorimi i astarit para aplikimit në llaç ose beton. Panelet e gipsit duhet të lyhen me MP-859 UNIPRIME.

### Aplikimi

Përziejeni MF-200 MATISTUCCO me ujë të pastër, ngadalë, derisa të arrihet një pastë homogjene pa kokrriza.

Materiali aplikohet me spatulë në dy shtresa. Shtresa e dytë mund të aplikohet pasi e para të jetë tharë (pas 2-3 orësh).

Pas 12 orësh mund të bëhet lëmimi dhe lyerja e sipërfaqes.

### Konsumi

Konsumi është 1-2 kg/m<sup>2</sup>, në varësi të sipërfaqes.

### Karakteristika



## Të dhëna teknike (NE +23° C DHE 50% U.R.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	E bardhë
Absorbimi kapilar i ujit (EN1015-18)	W0
Përshkueshmëria nga avujt e ujit (EN1015 -19)	$\mu$ :21
Ngjitja (EN1015-12)	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>
Përçueshmëri termike $\lambda_{10}$ e thatë (EN1745)	0,24 W/mK
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS

### MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website [www.matis-eu.com](http://www.matis-eu.com), as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.