

MF-800 MATISCREED

Shtresë niveluese për dysheme me bazë çimentoje.



PAKETIMI
25kg



**RAPORTI I
PËRZIERJES**
3.75-4.25 L/25kg



KONSUMI
14 kg/m²/cm

Përshkrimi

MF-800 MATISCREED është një shtresë niveluese për dysheme me bazë çimentoje. Zëvendëson betonin në zona të brendshme ose të jashtme.

Fusha e Përdorimit

-Përdoret për mbushjen dhe nivelimin e dyshemeve që do të mbulohen me pllaka, mermer, dru, parket, etj.

-Mund të përdoret si llaç për tarraca dhe zona të jashtme.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja duhet të jetë e pastër nga pluhuri, yndyrat, grimcat e lira, bojërat, etj. Rekomandohet që sipërfaqja të laget para aplikimit.

Rekomandohet të aplikohet astari MP-859 UNIPRIME para aplikimit.

Aplikimi

MF-800 MATISCREED shtohet ngadalë në ujë, duke përzier vazhdimisht, derisa të formohet një pastë homogjene. Për përzierje rekomandohet një mikser me shpejtësi të ulët.

Hidhni përzierjen mbi sipërfaqe dhe shpërndajeni në mënyrë të barabartë me një mallë rrafshuese. Kur është e mundur, shpërndajeni në trashësinë e dëshiruar me një shtresë.

Konsumi

Konsumon 14kg/m²/cm, në varësi të sipërfaqes.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri
Magazini	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinaltë mbyllur, në një vend të thatë
Raporti i perzierjes	3.75-4.25 litra uje / 25 kg
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Rezistenca Kompresive (EN 13892-2)	> 10 N/mm ²
Forca në përkulje (EN 1015-11)	> 4 N/mm ²
Forca e ngjitjes (EN 13892-8)	> 1 N/mm ²
Rezistenca ndaj konsumit (EN 13892-4)	AR1
Vendosja e tkurrjes (EN 1387-2)	max. 0.40 mm/m
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Substancat e rrezikshme	Shikoni SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.