

## MM-420 MATIMOR

Llaç me bazë çimento për ndërtimin e muraturës.



### PAKETIMI

25kg



### RAPORTI I PËRZIERJES

5-6 L/25kg



### KONSUMI

20-25 kg/m<sup>2</sup>

### Përshkrimi

MM-420 MATIMOR është një llaç me bazë çimento për ndërtimin e muraturës për aplikime të brendshme ose të jashtme.

### Fusha e Përdorimit

-Përdoret për lloje të ndryshme materialesh ndërtimi si tullat, blloqet, tullat e lehtësuara, gur, etj.

### Aplikimi

MM-420 MATIMOR shtohet ngadalë në ujë, duke përzier vazhdimisht, derisa të formohet një pastë homogjene. Për përzierje rekomandohet një mikser me shpejtësi të ulët.

MM-420 MATIMOR mund të aplikohet me mallë.

### Konsumi

Konsumon 20-25kg/m<sup>2</sup>, në varësi të dimensioneve të tullave.

### Karakteristika



## Të dhëna teknike (NE +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri
Magazinimi	24 muaj kur ruhet në paketimin origjinal të mbyllur në një vend të thatë.
Raporti i Përzierjes	5-6 L/25kg
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Trashësia maksimale për një shtresë	25 mm
Punueshmeria	3-4 Ore
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Substancat e rrezikshme	Shiko SDS

### **MATIS Construction Chemicals**

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website [www.matis-eu.com](http://www.matis-eu.com), as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.