

MM-430 MORTAR 10

Llaç me bazë çimento për suvatim dhe ndërtimin e muraturës.



PAKETIMI
25kg



RAPORTI I PËRZIERJES
5-6 L/25kg



KONSUMI
20-25 kg/m²

Përshkrimi

MM-430 MORTAR 10 është një llaç me bazë çimento për suvatim dhe ndërtimin e muraturës për aplikime të brendshme ose të jashtme.

Fusha e Përdorimit

-Përdoret për aplikime suvatimi dhe murature. Është ideal për punë të përgjithshme riparimi.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja duhet të jetë e pastër nga pluhuri, boja, grimcat, etj.

Në sipërfaqe të lëmuara, duhet të aplikojmë MP-819 BETOPRIME ose MP-860 MATIGRIP ECO për të rritur forcën e ngjitjes.

Aplikimi

MM-430 MORTAR 10 shtohet ngadalë në ujë, duke përzier vazhdimisht, derisa të formohet një pastë homogjene. Për përzierje rekomandohet një mikser me shpejtësi të ulët.

MM-430 MORTAR 10 mund të aplikohet duke përdorur një mallë ose pompë për suvatim.

Konsumi

Konsumon 20-25kg/m², në varësi të trashësisë së shtresës.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin original të mbyllur, në një vend të thatë.
Raporti i përzierjes	5-6 litra ujë / 25 kilogram
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Masa vëllimore e llacit të njome (EN 1015-6)	1800kg/m ³
Masa vëllimore e llacit të njome (EN 1015-10)	1600kg/m ³
Trashësia minimale e aplikimit për mure	Deri në 10mm
Trashësia minimale e aplikimit për tavane	Deri në 7-8mm
Rezistenca në ngjeshje (EN 1015-11)	5 N/mm ²
Rezistenca në perkulje (EN 1015-11)	1.2 N/mm ²
Reaksioni ndaj zjarrit (EN 13501)	Klas A1
Absorbimi I ujit (EN 998-1)	W0

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.