

MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER

Veshje dekorative premium, silikon, gati për përdorim, jashtëzakonisht rezistent ndaj ujit dhe me depërtueshmëri të shkëlqyer ndaj avullit.



PAKETIMI
25kg



KONSUMI

1mm - 2kg/m² | 1.5mm - 3kg/m² | 2mm - 3.6kg/m²

Përshkrimi

MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER është një veshje dekorative premium, silikon, gati për përdorim, jashtëzakonisht rezistent ndaj ujit dhe me depërtueshmëri të shkëlqyer ndaj avullit. Ofron elasticitet dhe ngjitje të lartë me sipërfaqen. MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER ka një depërtueshmëri të shkëlqyer ndaj avullit, parandalon plasaritjet dhe nuk ka nevojë për lyerje të fasadës pas aplikimit.

Fusha e Përdorimit

-Përdoret si një shtresë e hollë përfundimtare për punimet e fasadës për të krijuar një shtresë të bardhë ose me ngjyrë, rezistent ndaj ujit.
-Përdoret si një shtresë dekorative në Sistemet e Izolimit Termik MATIS.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja duhet të jetë e pastër nga pluhuri, yndyrat, grimcat e lira, bojërat, etj. Rekomandohet që sipërfaqja të laget para aplikimit. Përdorni PG-551 PRIMER GRAFIATO për të rritur ngjitjen e MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER me sipërfaqen.

Aplikimi

MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER duhet të përzihet mirë para aplikimit, me lëvizje të ngadalta dhe rrethore për të shmangur futjen e ajrit.

MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER aplikohet me dorë, duke përdorur një mallë çeliku të lëmuar. Ndërsa ende nuk është tharë plotësisht (5-15 minuta pas aplikimit), MT-750 SILICONE FAÇADE RENDER përpunohet (shtypet) me një mallë plastike.

Konsumi

Konsumon:

- 2kg/m² për 1mm,
- 3kg/m² për 1.5mm,
- dhe 3.6kg/m² për 2mm në varësi të sipërfaqes.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23 °C DHE 50% U.R.)

Forma	Pastë
Ngjyra	E bardhë
Magaznimi	24 muaj kur ruhet në paketimin origjinal të mbyllur në një vend të thatë.
Densiteti(EN ISO 2811, DIN 53217, ASTM D 1475)	1.7-2.0 g/cm ³
Viskoziteti (RVDV -2T, R7)	15000-30000 cp
pH	≥8
Rezistenca ndaj lagështirës	Thahet pas 24 orësh në kushte normale
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Forca e ndërveprimit sipërfaqësor (RVDV -2T, R7)	30,000-600,000 newton/m ²
% (RVDV -2T, R7)	10-90%
Viskoziteti Kinematik (RVDV -2T, R7)	5000-10000 mm ² /s

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570