

MI-650 AQUASEAL PLUS

Hidroizolues shumë elastik, dy komponentësh, i modifikuar me polimer, për mbrojtje nga uji me bazë cemento.



PAKETIMI

25kg + 10kg



RAPORTI I PËRZIERJES

10kg/25kg



KONSUMI

1.7 kg/m²

Përshkrimi

MI-650 AQUASEAL PLUS është një hidroizolues shumë elastik, dy komponentësh, i modifikuar me polimer, për mbrojtje nga uji me bazë cemento. Ka rezistencë të lartë ndaj kripërave për aplikime brenda dhe jashtë dhe punueshmëri të mirë.

Fushat e Përdorimit

- Përdoret për mbrojtje nga uji për pishina, hammam, banja, dushe, ballkone, tarraca para vendosjes së pllakave të qeramikës.
- Përdoret për mbrojtje nga uji për puset e betonit të ujit të pijshëm.
- Përdoret për mbrojtje nga uji për elemente të betonuara nën tokë si baza, muret e mbajtjes dhe muret e bodrumeve.
- Përdoret për mbrojtje nga uji për vende të ekspozuara ndaj deformimeve, trafikut të këmbësorëve dhe ngarkesave.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja që do të mbulohet duhet të jetë pa pluhur, yndyrë, bojë, etj. Rekomandohet ta lagni para aplikimit. Përdorni MP-809 ACRYPRIME për të rritur ngjitjen e MI-650 AQUASEAL PLUS me sipërfaqen.

Aplikimi

Përzierja e të gjithë përmbajtjes së thesit 25 kg (komponenti A) me 10 kg të komponentit të lëngshëm B. Aplikohet një shtresë e hollë e MI-650 AQUASEAL PLUS me furçë, rul ose mallë, pastaj pas 5-6 orësh aplikohet një shtresë e dytë për të arritur një trashësi finale prej rreth 2-3 mm. Vendosni një rrjetë 4.5 x 4 mm në shtresën e parë të MI-650 AQUASEAL PLUS kur punoni rreth nyjeve të zgjerimit, nyjeve mes sipërfaqeve horizontale dhe vertikale, vendeve me ndarës të vogla ose vendeve që janë të ekspozuara ndaj presionit. Pasi të vendoset rrjeta, aplikohet një shtresë e dytë e MI-650 AQUASEAL PLUS kur e para të jetë tharë (pas 5-6 orësh).

Konsumi

Konsumon 1.7 kg/m², në varësi të sipërfaqes.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23 °C DHE 50% U.R.)

Forma	Pluhur + Lëng
Ngjyra	Gri
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Raporti I përzjerjes	10 kg Leng / 25 kg Pluhur
Konsumi	1.7 kg/m ²
Koha e punueshmërisë	2 Orë
Densiti	1900 ± 100 kg/m ³
Forca e ngjitjes (EN 1542)	≥ 1 N/mm ²
Forca e ngjitjes pas ciklit pa ndikim të kripërave (EN 13687-3)/ (EN 1542)	≥ 1 N/mm ²
Forca e ngjitjes pas nxehtësië (EN 1062-11/ EN 1542)	≥ 1 N/mm ²
Absorbimi kapilar i ujit (EN ISO 1062-3)	< 0.1 kg/m ² h ^{0.5}
Rezistenca ndaj nxehtësisë	(-30°C) - (+80°C)
Reagimi ndaj zjarrit	Bs1d0
Lëshimi i substancave të rrezikshme	Shiko SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570