

MB-165 FUGAPLUS

Stuko për mbushjen e fugave elastike, me dy komponent, me bazë çimento.



PACKAGING

2kg

Përshkrimi

MB-165 FUGAPLUS është një stuko për mbushjen e fugave elastike, me dy komponent, me bazë çimento. Ka rezistencë të lartë mekanike dhe stabilitet të mirë të ngjyrës. MB-165 FUGAPLUS është i përshtatshëm për fuga nga 1-6 mm.

Fusha e Përdorimit

-Përdoret për mbushjen e fugave të pllakave për dysheme dhe mure, për përdorim brenda dhe jashtë.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja e mbuluar me pllaka duhet të jetë plotësisht e pastër. Fugat duhet të pastrohen me kujdes dhe të njomen me një sfungjer të lagur.

Aplikimi

Komponenti B i MB-165 FUGAPLUS duhet të shtohet ngadalë në 300-500 ml ujë nën përzierje të vazhdueshme. Pas përzierjes, komponenti A duhet të shtohet ngadalë dhe të përziehet deri sa të formohet një pastë homogjene. Rekomandohet përdorimi i një përzierësi me shpejtësi të ulët për përzierjen. Përzierja duhet të lihet të pushojë për rreth 5 minuta, pastaj të përziehet përsëri për pak. Shtrijeni MB-165 FUGAPLUS diagonalisht nëpër lidhje duke përdorur një mall gome, duke u siguruar që të mbushen plotësisht ato.

Në fund, sipërfaqja mund të pastrohet me një leckë të thatë.

Për përdorim jashtë ose në temperatura të larta, rekomandohet të lagni sipërfaqen disa herë pas disa orësh dhe kur materiali është tharë.

Konsumi

Konsumi i MB-150 MATIFUGA varet nga dimensionet e pllakës si dhe gjerësia e fugave. Tabela e mëposhtme tregon konsumin varësisht nga këto dy faktorë (g/m^2):

Karakteristika



Dimensionet e pllakes (cm)	Gjeresia e fuges			
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
2.0 x 2.0 x 0.3	1 350	1 550	-	-
10.0 x 10.0 x 0.6	450	650	900	1 100
15.0 x 15.0 x 0.7	360	550	700	850
20.0 x 20.0 x 0.7	290	430	530	650
20.0 x 30.0 x 0.7	270	380	480	550
30.0 x 30.0 x 0.8	250	350	450	530

Të dhëna teknike (NE +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pluhur + Leng
Ngjyra	25 Ngjyra
Storage	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
pH	8 ± 0.5
Mbetja e thate	≥ 85%
Densiteti	1.7 ± 0.1 kg/m ³
Fortesia	50
Shkalla e temperatures	(-15°C) - (+70°C)

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570