

MF-800 MATISCREED

Massetto autolivellante a base di cemento.



IMBALLAGGIO
25kg



RAPPORTO DI MISCELAZIONE
3.75-4.25 L/25kg



CONSUMO
14 kg/m²/cm

Descrizione

MF-800 MATISCREED è un massetto autolivellante a base di cemento. Sostituisce il calcestruzzo non armato in ambienti interni ed esterni

Campo di Applicazione

-Viene utilizzato per riempire e livellare pavimenti da coprire con piastrelle, marmo, legno, parquet, ecc.

-Può essere utilizzato come malta di cemento per terrazzi e aree esterne.

Preparazione del Sottofondo

La superficie deve essere priva di polvere, grasso, particelle incoerenti, pitture, ecc. Si raccomanda di inumidire il sottofondo prima dell'applicazione. Si consiglia di applicare un primer sulla superficie con MP-859 UNIPRIME prima dell'applicazione.

Applicazione

MF-800 MATISCREED deve essere aggiunto lentamente all'acqua sotto agitazione continua, fino a formare una pasta omogenea. Si consiglia l'uso di un miscelatore a bassa velocità per la miscelazione. Versare la miscela sulla superficie e distribuir-la uniformemente con una spatola lisciatrice. Se possibile, stendere alla spessore desiderato in un'unica applicazione.

Consumo

Il consumo è di 14kg/m²/cm, a seconda della superficie.

Caratteristiche



Scheda Tecnica (A +23° C E 50% U.R.)

Forme	Polvere
Colore	Grigio
Magazzinaggio	12 mesi se conservato nell'originale confezione sigillata in un luogo asciutto.
Rapporto di miscelazione	3.75-4.25 litri di acqua / 25 kg
Temperatura di Applicazione	(+5°C) - (+35°C)
Resistenza a compressione (EN 13892-2)	≥ 45 MPa
Resistenza alla flessione (EN 1015-11)	> 4 N/mm ²
Forza di adesione (EN 13892 – 8)	> 1 N/mm ²
Resistenza all'usura (EN 13892-4)	AR1
Impostazione del ritiro (EN 13872)	max. 0.40 mm/m
Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570