

MF-900 MATIFLOW 10

Polimerom modifikovani, samoravnotežujući, cementni estrih sa tehnologijom ojačanja vlaknima (Fibre Strength Tech).



PAKOVANJE
25kg



ODNOSI MEŠANJA
5.5-6 L/25kg



POTROŠNJA
1.4-1.7 kg/m²/mm

Opis

MF-900 MATIFLOW 10 je polimerom modifikovani, samoravnotežujući, cementni estrih sa tehnologijom ojačanja vlaknima (Fibre Strength Tech). Pogodan je za debljinu od 2,5 – 10 mm.

Područje primene

- Koristi se za popunjavanje i izravnavanje betonskih ploča i cementnih estriha.
- Može se koristiti kao podloga za drvo, laminat, parket, tepih, PVC, linoleum i keramičke pločice.
- Koristi se za podove koji su podložni visokim opterećenjima i intenzivnom saobraćaju, kao što su depoi, kako bi se sprečilo prašnjavljenje i abrazija.
- Pogodan je za podove sa podnim grejanjem.

Priprema podloge

Površina treba da bude čista od prašine, masti, labavih čestica, boja itd. Preporučuje se da se površina blago vlaži pre nanošenja. Preporučuje se nanošenje MP-859 UNIPRIME kao prajmera pre primene.

Primena

MF-900 MATIFLOW 10 se polako dodaje u vodu uz kontinuirano mešanje, dok se ne formira homogena pasta. Preporučuje se korišćenje miksera sa niskim brojem obrtaja.

Smešu treba ostaviti da odstoji oko 5 minuta, a zatim ponovo kratko promešati.

Ispustite smešu na površinu i ravnomerno rasporedite pomoću gletera. Gde je moguće, rasporedite u željenu debljinu u jednom nanošenju. Čim se proizvod samoraspoledi, mora se odmah prekriti odgovarajućim valjkom sa šiljcima kako bi se oslobodio sav vazduh koji je zadržan u njegovoj masi.

Potrošnja

Potrošnja iznosi 1.4-1.7 kg/m²/mm, u zavisnosti od površine.

Karakteristike



Tehnički podaci (IN +23°C I 50% U.R.)

Forma	Puder
Boja	Grei
Skladištenje	12 meseci kada se čuva u originalnom zatvorenom pakovanju na suvom mestu.
Odnos mešanja	5,5-6 litara vode/ 25 kg
Temperatura primene	(+5°C) - (+35°C)
Snaga na pritisak (EN 13892-2)	≥ 45 MPa
Flekural Strength (EN 1015-11)	> 10 N/mm ²
Snaga prijanjanja (EN 13892 – 8)	> 2 N/mm ²
Otpornost na habanje (EN 13892-4)	AR1
Setting Shrinkage (EN 13872)	max. 0.40 mm/m
Reakcija na vatru	Euroclass A1
Opasne supstance	Vidi SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570