

MA-105 MATICONS

Ngjitës pllakash me bazë çimentoje pa rrëshqitje vertikale.



PAKETIMI
25kg



**RAPORTI I
PËRZIERJES**
7.1-7.6 L/25kg



KONSUMI
3-5 kg/m²

Përshkrimi

MA-105 MATICONS është një ngjitës pllakash me bazë çimentoje pa rrëshqitje vertikale.

Fusha e Përdorimit

-Përdoret për ngjitjen e pllakave të brendshme të dyshemesë qeramike në një sërë nënshtresash si betoni, suva, etj.

Përgatitja e Sipërfaqes

Sipërfaqja që do të mbulohet me pllaka duhet të jetë pa pluhur, yndyrë, bojë, etj. Rekomandohet ta lagni sipërfaqen para aplikimit.

Përdorni riparuesin MATIART në rastin e nënshtresave të pabarabarta, për të marrë një sipërfaqe të sheshtë. Nëse është pluhurosur, fshini pjesën e pasme të pllakave me ujë.

Aplikimi

MA-105 MATICONS shtohet ngadalë në ujë duke e përzier vazhdimisht, derisa të formohet një pastë homogjene. Rekomandohet përdorimi i një mikseri me shpejtësi të ulët për përzierjen. Përzierja duhet të lihet të pushojë për rreth 5 minuta para se të përziehet përsëri për pak. Për të siguruar ngjitje të mirë, shpërndani llaçin mbi sipërfaqe me anën e shpatullës të sheshtë dhe dhëmbëzoni me anën e dhëmbëzuar. Madhësitë e dhëmbëve duhet të jenë të përshtatshme për përmasat e pllakave.

Instaloni pllakat mbi llaçin e dhëmbëzuar brenda kësaj periudhe me presion të fortë. Kushtet klimatike të pafavorshme (temperaturë e lartë, lagështi e ulët, erë, etj.) mund ta zvogëlojnë këtë kohë. Nëse kalon kjo periudhë, duhet të hiqni llaçin.

Pllakat e instaluara me MA-105 MATICONS nuk duhet të ekspozohen në ujë për të paktën 24 orë.

Konsumi

Konsumi është 3-5 kg/m², varësisht nga sipërfaqja.

Karakteristika



Të dhëna teknike (NE +23°C DHE 50% U.R.)

Forma	Pluhur
Ngjyra	Gri/E bardhë
Magazinimi	12 muaj nëse ruhet në paketimin origjinal të mbyllur, në një vend të thatë
Raporti I përzierjes	7.125-7.625 litra ujë / 25 kg
Temperatura e aplikimit	(+5°C) - (+35°C)
Trashësia e aplikimit	Deri në 10mm
Koha e punueshmërisë	6 Orë
Rrëshqitshmëria (EN 12004-2)	≤0.5mm
Koha e hapjes (EN 12004-2)	Pas 30 minutash ≥ 0.5 N/mm ²
Forca e ngjitjes (EN 12004-2)	
- Fillestare	≥ 0.5 N/mm ²
- Pas ekspozimit ndaj nxehtësisë	≥ 0.5 N/mm ²
- Pas zhytjes në ujë	≥ 0.5 N/mm ²
- Pas cikleve të ngrirjes/shkrirjes	≥ 0.5 N/mm ²
Shkalla e temperaturës	(-40°C) - (+80°C)
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Substanca të rrezikshme	Shiko SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matís-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570