

## MF-200 MATISTUCCO

Εξαιρετικά λεπτόκοκκο, τροποποιημένο με πολυμερή, τσιμεντοειδές σπάτουλας σε σκόνη.



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

15kg



### ΑΝΑΜΙΞΗ

4-5 L/25kg



### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1-2 kg/m<sup>2</sup>

### Περιγραφή

Το MF-200 MATISTUCCO είναι ένα εξαιρετικά λεπτόκοκκο, λευκό, τσιμεντοειδές υλικό σπατουλαρίσματος σε σκόνη, ενισχυμένο με πολυμερή. Το MF-200 MATISTUCCO δημιουργεί λεία επιφάνεια χωρίς κατακόρυφη ολίσθηση. Είναι ανθεκτικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

### Περιοχή Εφαρμογής

- Χρησιμοποιείται για τη λείανση τοίχων και οροφών που έχουν επιχριστεί με κονίαμα ή προετοιμασμένο κονίαμα ασβέστη και τσιμέντου.
- Χρησιμοποιείται για τη λείανση επιφανειών σκυροδέματος.
- Χρησιμοποιείται για τη λείανση τοίχων και οροφών από γυψοσανίδες.

### Προετοιμασία Υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, χρώματα, χαλαρά υλικά κ.λπ. Δεν απαιτείται αστάρωση ή προετοιμασία με λάδι πριν από την εφαρμογή σε σοβά ή σκυρόδεμα. Οι γυψοσανίδες πρέπει να αστραριστούν με το MP-859 UNIPRIME.

### Εφαρμογή

Αναμείξτε το MF-200 MATISTUCCO με καθαρό νερό αργά, μέχρι να σχηματιστεί ομογενής πάστα χωρίς σβώλους.

Το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί αφού στεγνώσει η πρώτη (μετά από 2-3 ώρες). Το τρίψιμο και η βαφή της επιφάνειας μπορούν να ακολουθήσουν μετά από 12 ώρες.

### Κατανάλωση

Καταναλώνει 1-2 kg/m<sup>2</sup> ανάλογα με την επιφάνεια.

### Χαρακτηριστικά



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Στους +23 °C και 50% Σ.Υ.)

Μορφή	Σκόνη
Χρώμα	Λευκό
Τριχοειδής Απορρόφηση Νερού (EN1015-18)	W0
Διαπερατότητα Υδατμών (EN1015-19)	μ: 21
Πρόσφυση (EN1015-12)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Θερμική Αγωγιμότητα λ10 ξηρό (EN1745)	0,24 W/mK
Αντίδραση στη Φωτιά	A1
Απελευθέρωση Επικίνδυνων Ουσιών	Βλέπε SDS

### MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570

THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

2/2

DISCLAIMER: The above technical data, information, recommendations and guidance are based on scientific and technical knowledge, laboratory studies and long experience. However, the above information is considered to be as indicative and should be reviewed in any case in relation to each specific application conditions. Consequently, the suitability of each product in any application must be evaluated after referring to the updated Technical Data Sheet and to the website www.matis-eu.com, as well as after contacting the technical support department, in case of necessity. Our company guarantees the quality of the product itself, whilst in any case the user/applicant is exclusively responsible for any undesirable failures after using the product.