

MA-355 MASTERFLEX

Υψηλής απόδοσης, εύκαμπτη, τροποποιημένη με πολυμερή, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με παρατεταμένο ανοικτό χρόνο και χωρίς κατακόρυφη ολίσθηση με τεχνολογία Fibre Strength Tech.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25kg



ΑΝΑΜΙΞΗ
7-7.5 L/25kg



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
3-5 kg/m²

Περιγραφή

Το MA-355 MASTERFLEX είναι μια υψηλής απόδοσης, εύκαμπτη, τροποποιημένη με πολυμερή, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με παρατεταμένο ανοικτό χρόνο και χωρίς κατακόρυφη ολίσθηση με τεχνολογία Fibre Strength Tech. Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή πρόσφυσης και αντοχή στην υγρασία.

Περιοχή Εφαρμογής

- Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση εσωτερικών κεραμικών πλακιδίων δαπέδου και τοίχου, συμπεριλαμβανομένων απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, όπως πορσελάνη, σε διάφορα υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία κ.λπ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση γρανίτη, φυσικής πέτρας, διακοσμητικών τούβλων και μεγάλου μεγέθους πλακιδίων σε διάφορα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία κ.λπ., τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμαινόμενα δάπεδα.

Προετοιμασία Υποστρώματος

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη, λίπη, χαλαρά σωματίδια, χρώματα κ.λπ. Συνιστάται η ύγρανσή της πριν από την εφαρμογή. Use MAT-IART repair mortars in case of uneven substrates, to get a flat surface.

Χρησιμοποιήστε τα κονιάματα επισκευής MATIART σε περίπτωση ανώμαλων υποστρωμάτων, για την απόκτηση επίπεδης επιφάνειας. Εάν η πίσω πλευρά των πλακιδίων είναι σκονισμένη, σκουπίστε την με νερό.

Εφαρμογή

Το MA-355 MASTERFLEX προστίθεται αργά στο νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ομογενής πάστα. Συνιστάται η χρήση αναμικτήρα χαμηλών στροφών για την ανάμειξη. Το μείγμα πρέπει να αφεθεί να ηρεμήσει για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια να αναδευτεί ξανά για λίγο. Για καλή πρόσφυση, απλώστε το κονίαμα στο υπόστρωμα με τη λεία πλευρά της σπάτουλας και χαράξτε με την οδοντωτή πλευρά. Το μέγεθος των εγκοπών πρέπει να είναι ανάλογο με τις διαστάσεις των πλακιδίων. Τοποθετήστε τα πλακίδια στο εγκεκομμένο κονίαμα εντός αυτής της περιόδου με σταθερή πίεση. Δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες (υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή υγρασία, άνεμος κ.λπ.) μπορούν να μειώσουν αυτόν τον χρόνο.

Χαρακτηριστικά



Εάν η περίοδος αυτή παρέλθει, αφαιρέστε και απορρίψτε το κονίαμα. Τα πλακίδια που έχουν τοποθετηθεί με το MA-355 MASTERFLEX δεν πρέπει να εκτίθενται σε νερό για τουλάχιστον 24 ώρες.

Κατανάλωση

Καταναλώνει 3-5 kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Στους +23 °C και 50% Σ.Υ.)

Μορφή	Σκόνη
Χρώμα	Γκρι / Λευκό
Αποθήκευση	12 μήνες όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό μέρος.
Αναλογία Ανάμιξης	7-7,75 λίτρα νερού / 25 kg γκρι σκόνη / 7-7,5 λίτρα νερού / 25 kg λευκή σκόνη
Θερμοκρασία Εφαρμογής	(+5°C) - (+35°C)
Πάχος Εφαρμογής	Έως 10 mm
Χρόνος Εργασιμότητας	6 Ώρες
Ολίσθηση (EN 12004-2)	≤ 0,5 mm
Ανοιχτός Χρόνος (EN 12004-2)	Μετά από 30 λεπτά ≥ 0,5 N/mm ²
Αντοχή Εφελκυστικής Πρόσφυσης (EN 12004-2)	
- Αρχική	≥ 1 N/mm ²
- Μετά από Θερμική Έκθεση	≥ 1 N/mm ²
- Μετά από Εμβάπτιση σε Νερό	≥ 1 N/mm ²
- Μετά από Κύκλους Παγετού/Απόψυξης	≥ 1 N/mm ²
Παραμορφωσιμότητα (EN 12002)	≥ 2,5 mm – S1 Παραμορφώσιμο
Εύρος Θερμοκρασίας Χρήσης	(-40°C) - (+80°C)
Αντίδραση στη Φωτιά	A2
Επικίνδυνες Ουσίες	Βλέπε SDS

MATIS Construction Chemicals

Tiranë, Albania

info@matis-eu.com

www.matis-eu.com

T: +355 69 20 94 570